

Alpina Lak na parkety

Jednosložkový lak na bázi polyuretanu a alkydové pryskyřice na parketové podlahy
Vysoce lesklý nebo hedvábně matný
Do interiéru



Účel použití:

Na transparentní, lesklé nebo hedvábně matné lakové uzavírací nátěry normálně až silně namáhaných podlah z parket, tvrdého, měkkého dřeva, cementu a umělého kamene.

Rovněž na lakové nátěry vysoce namáhaných předmětů běžné potřeby, jako např. nábytku a sportovního nářadí.

Vlastnosti:

- jednosložkový
- bez obsahu aromátů
- snáší značné namáhání
- stabilita proti žloutnutí
- dobrá plnicí schopnost
- rychlé vysychání
- odolnost proti běžným čisticím prostředkům pro domácnost

Vhodné podkladové materiály:

Podlahy z parket, tvrdého, měkkého dřeva, cementu a umělého kamene, pevně držící nátěry na bázi alkydových pryskyřic.

Barevné odstíny, možnost tónování:

transparentní - průhledný

Lesk:

lesklý nebo hedvábně matný

Nářadí, teplota:

Lak dobře a důkladně rozmíchejte. Nanášejte přednostně štětcem nebo štětkou, lze nanášet ale i válečkem nebo stříkáním.

Nezpracovávejte při teplotě pod 5°C (teplota okolního vzduchu a podkladu).

Nářadí po použití čistěte lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.

Doba vysychání:

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu:

- povrch nelepivý pro prach cca za 1 - 2 hodiny
- povrch nelepivý na omak cca za 5 hodin
- možnost nanášení dalšího nátěru cca za 12 hodin
- zatěžování chůzí cca za 24 hodin
- plné mechanické zatížení cca za 3 dny

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Vydatnost:

Cca 10 m²/l (cca 100 ml/m²) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba. Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem.

Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:

Výrobek je namíchan k přímému zpracování.

Nanášení vrstev: 1 - 3 x lak na parkety Alpina. Mírné zmatnění laku na parkety o vysokém lesku přebroušením před nanesením další vrstvy (brusný papír o zrnitosti 400) zvyšuje trvanlivost a odolnost nátěru proti zatěžování.

Vhodné podkladové materiály a jejich úprava

Úprava podkladu:

Vlhkost dřeva nesmí u listnatých dřevin překročit 12 % a u jehličnatých dřevin 15 %. Podkladové materiály musí být suché a zbavené nečistot a odpuzujících látek (prostředků na ošetřování, vosků). Staré podlahy nebo kusy nábytku, které už byly navoskovány, se musí obrousit bruskou na hloubku pórů. Obroušené parketové podlahy důkladně očistěte od brusného prachu.

Při natírání hotových parket, nalakovaných už z výroby, zkontrolujte snášenlivost laku a přilnavost. Budete-li mít pochybnosti, je lepší lak obrousit a parkety natřít zředěným lakem na parkety Alpina jako základním nátěrem. Poté je bezpodmínečně nutno provést přebroušení a dále parkety nalakovat jako obvykle lakem na parkety Alpina.

Nedržící podkladové materiály:

Nedržící staré nátěry odstraňte úplně až na nosný podklad.

Další informace

Složení:

Polyuretanová alkydová pryskyřice, lakový benzín bez obsahu aromatů, anorganická plniva, aditiva. Mezní hodnota EU pro obsah těkavých organických sloučenin (VOC) u tohoto výrobku (kategorie A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 470 g/l těkavých organických sloučenin.

Velikost balení:

0,75 l; 5 l

Pozor:

Hořlavý. Opakovaný kontakt může způsobit křehnutí nebo rozpraskání pokožky. Nesmí se dostat do dosahu dětí. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na dostatečně větraném místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ohně - nekuřte. Nevdechujte výpary nebo aerosol. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Nenechte proniknout do kanalizace, do vody nebo zeminy. Za nedostatečného větrání použijte ochranný respirátor. Používejte jen v dostatečně větraných prostorech. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo tuto etiketu. Obsahuje karboxyláty kobaltu, 2-butanonoxim - může vyvolávat alergické reakce. Podrobnější údaje: bezpečnostní list.

Skladování:

Na chladném, suchém místě bez nebezpečí mrazu, chráněném proti přímému slunečnímu záření. V originální nádobě možnost skladování minimálně 3 roky.

Likvidace:

Zaschlé zbytky materiálu a prázdné nádoby likvidujte jako domovní odpad.

Technická informace č. A-L080D, vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání svou platnost.

Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt

Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Tel: +420 724 985 944