

SeidenLatex

Interiérová barva s minimálními emisemi, pro hedvábně matný povrch stěn



Popis výrobku

Účel použití

Pro vnitřní nátěry s hedvábně lesklým povrchem, které jsou odolné vůči oděru, snášejí maximální namáhání a udržují strukturu.

Zvláště vhodný na plochy, které jsou vystaveny silnějšímu zatížení ve školách, nemocnicích, školkách, veřejných budovách, kancelářích, hotelech, restauracích, na chodbách, schodištích atd., nátěr snáší maximální namáhání a navíc ho lze i snadno čistit.

Vedle toho je barva obzvláště vhodná k nátěru tapet, na dřevotřískové desky, reliéfní a strukturované tapety, i pro obklady stěn ze skleněné tkaniny, u kterých zvýrazní texturu svým hedvábným leskem.

Vlastnosti

- ředitelný vodou, ekologicky nezávadný a s mírným zápachem
- vysoký stupeň bělosti
- difúzní
- hodnota sd < 0,3 m
- vysoce odolný při čistění a odolný vůči vodným desinfekčním prostředkům a čisticím prostředkům pro domácnost
- snadné zpracování
- odolný vůči alkáliím a proto nezmýdelňuje
- bez obsahu zakalujících látek

Materiálová báze

Umělý latex podle normy DIN 55 945.

Balení / velikosti nádob

2.5 l, 12.5 l

Barevné odstíny

Bílý.
Caparol SiedenLatex lze strojně tónovat v systému ColorExpress.

Stupeň lesku

Hedvábně lesklý

Skladování

V chladu, bez nebezpečí mrazu, v dobře uzavřených nádobách.



Technická data

Vlastnosti dle ČSN EN 13 300 (Tónování může způsobovat odchylky ve vlastnostech):

- Oděr za mokra:

■ Kontrastní poměr:

■ Maximální zrnitost:

■ Hustota:

■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi s_dH₂O:
- Třída 1

krycí schopnost třídy 2 při
vydatnosti 7 m² / l, příp. 140 ml/m²

Jemná (< 100 μm)

Cca. 1.35 g/cm³

sd < 0,3 m

Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	o	–	–
(-) nevhodné / (o) podmíněně vhodné / (+) vhodné				

Zpracování

Vhodné podkladové materiály
Úprava podkladového materiálu

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.

Omítky vápenocementové a vápenné
Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákové omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier koncentrat LF nebo Haftgrund EG.

Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV
Na gletované omítky aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrchní vrstvou nejprve obruste. Omítky, které jsou přebroušené očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF.

Sádrokartonové desky
Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.

Beton
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobeton
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Nosné nátěry
Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsňte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátěry
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry kličovými barvami
Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem
Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety a běžné papírové tapety
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadené plísněmi
Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

	Plísňové / plesňivé povrchy Odstraňte napadení houbami (plísněmi / plísněmi / plísněmi) mokřým čištěním / drhnutím. Poté použijte Capatox nebo FungiGrund a nechte důkladně zaschnout. Základní nátěr podle typu a stavu podkladu. Na silně zamořené povrchy naneste vrchní vrstvu Indeko-W, Malerit-W nebo Fungitex-W v souladu s právními / místními a úředními předpisy (dodržujte např. Vyhlášku o biocidních přípravcích a vyhlášku o nebezpečných látkách). Malá defektní místa Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr. Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund. Dřevo a dřevěné materiály Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.
Postup nanášení	Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení. Nanášení přístrojem airless: Úhel postřiku: 40° - 50° tryska: 0,017" stříkácí tlak: 120-150 barů Před aplikací materiál dobře promíchejte.
Postup nanášení jednotlivých vrstev	Základní popřípadě pomocný nátěr: Barva Caparol SeidenLatex, ředěná maximálně 10 % vody. Finální nátěr: Barva Caparol SeidenLatex, ředěná maximálně 5 % vody.
Spotřeba	Cca 140 ml/m² na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.
Podmínky při zpracování	Minimální teplota: +5°C pro materiál, podklad a okolní vzduch.
Vysychání / doba vysychání	Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude barva za 4 - 6 hodin suchá na povrchu a schopná dalšího nátěru. Vyschlá a schopná zatížení bude cca za 3 dny. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.
Čištění nářadí	Ihned po použití očistěte nářadí / vybavení vodou.
Upozornění	Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, natírejte vždy souvislou plochu najednou s napojováním do mokrého materiálu. Nepoužívejte dezinfekční prostředky na bázi fenolu, abyste předešli zežloutnutí povrchu.

Pokyny

Prosím pozor (stav v době tisku)	Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Likvidace	Výrobek: Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Odpad se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadních vod. Znečištěné obaly: K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Katalogové číslo odpadu: použitý produkt 080112, Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC.
Prohlášení o obsažených látkách	Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, filmotvorná složka, konzervant (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one).
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.