

Capadur DekorLazur

Ekologická vodorozpustná lazura na dřevo bez obsahu dalších účinných látek do vnějších i vnitřních prostorů.



Popis výrobku

Účel použití	Na barevné nátěry i na ochranu rozměrově stálých dřevěných konstrukčních součástí, jako jsou okna a dveře, omezeně rozměrově stálých dřevěných součástí, jako dřevěných obkladů na drážku a péro, okenic, vrat, hrázděných konstrukcí apod. a rozměrově nestálých dřevěných konstrukčních součástí, jako dřevěných obkladů z prken, plotů, šindelů, balkónových zábradlí, bednění, pergol atd. ve vnitřních i vnějších prostorech.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ vodorozpustná ■ ekologická ■ pevný celistvý povrch ■ vysoce elastická ■ bez obsahu fungicidních látek ■ vysoce difúzní ■ vhodná pro nátěr dětského nábytku a hraček podle EN 71-3
Materiálová báze	polyuretanová akrylová disperze
Balení / velikosti nádob	1 a 2,5 l
Barevné odstíny	<p>Pomocí stanic ColorExpress lze vyrobit mnoho barevných odstínů kolekce 3D podle karty barevných odstínů i různé barevné odstíny ostatních kolekcí.</p> <p>Upozornění: Některé barevné odstíny lze používat ve vnějších prostorech jen omezeně. Příslušné informace je možné získat u prodejce.</p> <p>Lazuru Capadur DekorLazur bezbarvou používejte ve vnějších prostorech jen jako základní nátěr pod barevnou lazuru nebo jako krycí nátěr na tmavé odstíny lazury, jinak nebude zaručena dostatečná ochrana proti UV záření. Ve vnějších prostorech, volně vystavených povětrnostním vlivům, bezbarvou lazuru nepoužívejte.</p>
Stupeň lesku	Hedvábně lesklá. Lesk se může mírně lišit v závislosti na povrchu dřeva.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca 1,05 g/cm³ ■ Obsah pevných částic: Obsah pevných částic cca 35 %



Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Rozměrově stálé, omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné konstrukční součásti. Podklad musí být čistý, nosný a zbavený odpuzujících látek. Vlhkost dřeva nesmí ve vnějších prostorech překročit u listnatých druhů dřeva v průměru 12 % a u jehličnatých druhů dřeva v průměru 15 %. Je nutno dodržovat zásady konstrukční ochrany dřeva. Tyto zásady jsou předpokladem k trvalé ochraně dřeva pomocí nátěrových hmot.
Úprava podkladového materiálu	Nové dřevěné součásti Hladký povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Ve vnějších prostorech proveďte jeden základní nátěr ochranným přípravkem Capacryl-Holzschutzgrund nebo Capadur LazurGel. Staré neošetřené dřevo Zašedlý a zvětralý povrch dřeva obruste až na zdravé nosné dřevo a důkladně očistěte. Ve vnějších prostorech proveďte jeden základní nátěr ochranným přípravkem Capacryl-Holzschutzgrund nebo Capadur LazurGel. Natřené dřevo Nenosné staré nátěry odstraňte úplně až na dřevo. Ve vnějších prostorech proveďte jeden základní nátěr ochranným přípravkem Capacryl-Holzschutzgrund. Pevně držící staré nátěry obruste, očistěte a zkontrolujte, jak se budou snášet s lazuroou Capadur DekorLazur.
Příprava materiálu	Lazuru Capadur DekorLazur před použitím rozmíchejte.
Postup nanášení	Lazura Capadur DecorLasur se může zpracovávat natíráním nebo stříkáním. Před nástřikem ji naředte vodou.
Spotřeba	Natírání na hladký povrch dřeva: cca 80 - 100 ml/m ² . Natírání na hrubý povrch dřeva (po pořezu pilou): cca 200 - 250 ml/m ² .
Podmínky při zpracování	Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 8 °C. Vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %
Vysychání / doba vysychání	Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude lazura nelepivá pro prach za 20 - 30 minut, nelepivá na omak za 2 - 3 hodiny a suchá a schopná přetírání za 6 - 8 hodin.
Čistění náradí	Ihned po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Uchovávejte mimo dosah dětí. Při stříkání nevdechujte aerosol. Během zpracování a po něm zajistěte dostatečné větrání. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky vyplachujte nebo oplachujte postižená místa okamžitě důkladně vodou. Čistění náradí okamžitě po použití vodou a mýdlem. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody nebo zeminy.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/e): 130 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 Fax: +420 315 745 080 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: červen 2019

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou • Tel.: +420 315 745 094 • Fax: +420 315 745 080 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: caparol@caparol.cz