

Capadur Greywood

Vysoce pigmentovaná vodou ředitelná lazura na dřevo pro vnější použití. Barevné odstíny kopírují přirozené šednutí dřeva.



Popis výrobku

Účel použití	Zvolené ušlechtilé šedé odstíny umožňují okamžitě dosáhnout vzhledu přirozeně a rovnoměrně zašedlého dřeva, kterého lze přírodní cestou dosáhnout teprve po mnoha letech. Nejčastější použití je na fasádách, které mají mít vzhled přírodního zašedlého dřeva. Capadur Greywood se ale používá i na ploty, zábradlí, okenice, vrata a jiné omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné díly. Může se ale použít i na rozměrově stálé díly, jako jsou okna nebo dveře. Určeno pouze pro vnější použití (malé plochy, jako vnitřní strany oken nebo dveří, se počítají k vnějšímu použití). Není vhodný na dřevo v trvalém kontaktu s půdou nebo vodou.
Vlastnosti	ušlechtilé šedé odstíny vlivem perleťových pigmentů díky použitým pigmentům výtečná ochrana proti UV záření s ochranným impregnačním filmem snadno obnovitelná tenkovrstvá lazura ředitelný vodou nestékavá konzistence
Materiálová báze	Alrylátová disperze
Balení / velikosti nádob	0,75 a 5 l
Barevné odstíny	Nordik, Outback, Toskana, Forest, Island, Tyrol Veškeré barevné odstíny lze libovolně míchat mezi sebou.
Stupeň lesku	Hedvábně matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Technická data	■ Hustota: CCa 1 g/cm ³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13% u rozměrově stálých dílů, a 15% u omezeně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dílů. Dodržujte pravidla pro konstrukční ochranu dřeva, jsou předpokladem pro dlouhodobou ochranu dřeva nátěrem. Doporučení pro údržbu natřených dřevěných částí“ Dlouhodobé odolnosti vlivům povětrnosti lze dosáhnout pouze pravidelnou a odbornou údržbou.
-----------------------------	---



<p>Úprava podkladového materiálu</p>	<p>Nové dřevěné konstrukční součásti Hladký povrch dřevěných součástí obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund nebo CapaWood ExpressGrund.</p> <p>Staré neošetřené dřevo Zašedlý zvětralý povrch dřeva obruste až na zdravé a nosné dřevo a důkladně očistěte. Případné plísňe a řasy dobře omyjte a ošetřete přípravkem Capatox. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund nebo CapaWood ExpressGrund.</p> <p>Natřené dřevo Nenosné staré nátěry odstraňte úplně až na dřevo. Případné plísňe a řasy dobře omyjte a ošetřete přípravkem Capatox. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund nebo CapaWood ExpressGrund.</p> <p>Nosné staré nátěry obruste, očistěte opatřete základním nátěrem Capacryl základní nátěr v renovačním odstínu (Palazzo 205 podle vzorníku 3D). Potom naneste dva nátěry Capadur Greywood v požadovaném odstínu (fládrovací technikou).</p>
<p>Příprava materiálu</p>	<p>Před použitím jej promíchejte.</p>
<p>Postup nanášení</p>	<p>Nátěr nanášejte minimálně 2x neřaděný na všechny strany součástí štětcem nebo válečkem. Přípravek nelze nanášet nástřikem.</p>
<p>Ředění</p>	<p>Přípravek používejte neřaděný a nemíchejte ho s jinými produkty.</p>
<p>Spotřeba</p>	<p>70 - 100 ml/m² na jeden nátěr. Drsnost podkladu a vlhkost dřeva ovlivňuje spotřebu.</p> <p>Minimální nanášené množství 200 g/m² (specifická hmotnost cca 1 g/ml).</p>
<p>Podmínky při zpracování</p>	<p>Nezpracovávejte při teplotě podkladu, materiálu a okolního vzduchu nižší než +8 °C.</p>
<p>Vysychání / doba vysychání</p>	<p>Směrné hodnoty pro 100 ml/m², 23 °C, 50 % relativní vlhkosti vzduchu:</p> <p>Nátěr je nelepivý na omak za 1,5 hodiny. Druhý nátěr provádějte po zaschnutí minimálně za 4 hodiny. Poté nechte před další úpravou zaschnout minimálně 4 hodiny. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo malá výměna vzduchu např. vlivem skladování těsně u sebe prodlužují vysychání.</p>
<p>Čistění náradí</p>	<p>Náradí čistěte okamžitě po použití vodou.</p>

Pokyny

<p>Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)</p>	<p>Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí</p>
<p>Likvidace</p>	<p>Určeno jen k průmyslovému zpracování!</p> <p>Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).</p>
<p>Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)</p>	<p>Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 130 g/l VOC.</p>
<p>Servisní středisko pro zákazníky</p>	<p>Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 Fax: +420 315 745 080 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz</p>