

Capatect Saniersystem podhoz

Postřiková malta (vrstva na zvýšení přilnavosti) na nasákové podklady v systému sanačních omítek Capatect podle WTA. Certifikována podle WTA 2-9-04.



Popis výrobku

| | |
|--------------------------|--|
| Účel použití | Hotová namíchaná, rychle tuhající postřiková malta jako vrstva na zvýšení přilnavosti mezi zdivem a následnými omítkami. Speciálně sladěná se systémem sanačních omítek Capatect podle WTA za účelem vytvoření přilnavé vrstvy ve formě postřiku před nanášením omítek Capatect porézni jádro a Capatect Rapid sanační omítka. |
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ pojivová báze: cement s malým množstvím organických přísad ■ vysoká propustnost pro vodní páry |
| Balení / velikosti nádob | Pytle o obsahu 30 kg. |
| Barevné odstíny | Cementově šedý. |
| Skladování | V suchu, chraňte proti vlhkosti, jako cement. Lze skladovat nejméně 6 měsíců od data výroby. |

Zpracování

| | |
|-------------------------------|--|
| Vhodné podkladové materiály | Vlhké nasákové zdivo s obsahem solí, na vnitřních i venkovních plochách. |
| Úprava podkladového materiálu | Původní starou nebo poškozenou omítku úplně otlučte minimálně do výše 80 cm nad poškozenou zónu. Zdivo důkladně očistěte. Drobné křehké části, nečistoty, prach, staré živичné nátěry a jiné látky s odpuzujícími účinky odstraňte. Drobná malta ve spárách se musí vyškrábat minimálně do hloubky 2 cm. Otlučená stará omítka s obsahem solí se musí okamžitě odstranit. |
| Příprava materiálu | Na jeden pytel 30 kg nalijte potřebné množství studené a čisté vody (cca 5,0 l) do kbelíku na maltu a pomalu přidávejte suchou maltovou směs. Míchejte silným míchadlem cca 2 minuty a rozdělte tak, aby hmota neobsahovala hrudky a byla homogenní. Na rozdělení materiálu lze použít míchačku s nuceným mícháním nebo s volným násypem materiálu. Je-li zapotřebí, může se konzistence po krátké době zrání dodatečně upravit malým přídatkem vody. Doba zpracování činí v závislosti na povětrnostních podmínkách cca 1 hodinu. |
| Postup nanášení | Silně nasákové podklady v případě potřeby předem navlhčete. Rozmíchanou mokrou maltu nahazujte manuálně nebo strojně postřikovým způsobem. Zdivo musí mírně prosvítat, smí být pokryto jen asi z 50 %. Před dalším nanášením se musí dodržet doba tuhnutí minimálně 24 hodin (v závislosti na povětrnostních podmínkách). Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami. |
| Spotřeba | Cca 5,0 kg/m ² suché maltové směsi při postřikovém nanášení. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty bez ztrát rozsypáním a smršňováním. Je třeba přihlídnout k odchylkám v závislosti na daném objektu a podmínkách zpracování. |
| Podmínky při zpracování | Nanášení za teploty pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno. |



Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude postříkovaná malta za 24 hodin vyschlá na povrchu, proschlá a schopná nanášení dalších vrstev. Malta vysychá vlivem hydratace a fyzikálně, tzn. odpařováním záměsové vody. V chladném období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dochází k prodloužení vysychání.

Čistění nářadí

Nástroje čistěte okamžitě po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Obsahuje cement (portland).

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte vodou. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Skladujte na suchém místě.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly.
Zbytky materiálu: 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Znečištěné obaly: 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz