

Capatect KD Putz K + R

Strukturní omítky s obsahem disperze syntetických pryskyřic na fasády.



Popis výrobku

Účel použití	Strukturní omítky Capatect KD Putz jsou přílnavé a odolné proti nárazům, proti alkáliím a zaručují ochranu proti agresivním škodlivinám ve vzduchu.			
	Podle dané techniky a zrnitosti lze docílit různých struktur.			
	Capatect KD Putz, Reibputz K 15 nebo K 20:			
	Dekoratивní strukturní omítka s rovnoměrnou zrnitostí povrchu na fasádní plochy. Vhodná jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect.			
	Capatect KD Putz, Rillenputz R 20:			
	Rustikální strukturní omítka s rýhovanou strukturou na dekorativní fasádní plochy. Vhodná jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect.			
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ snadné zpracování ■ prodyšná pro vodní páry ■ s minimálním povrchovým pnutím ■ odolná vlivům povětrnosti ■ odolná mechanickému poškození ■ lze nanášet ručně i strojně 			
Balení / velikosti nádob	Vědro 25 kg / 24 vědra na paletě.			
Barevné odstíny	Bílý jako skladové zboží. Technologií ColorExpress lze tónovat v široké škále barevných odstínů. Samostatně lze tónovat přidavkem max. 3 % tónovacích barev Caparol Color. Na omítky na kombinované tepelně izolační systémy je nutno zvolit barevný odstín se součinitelem odrazivosti světla 25 a výše.			
Skladování	V chladu, ale ne na mrazu. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 24 měsíců od data výroby.			
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permeabilita vody v kapalně fázi W2 ■ Propustnost pro vodní páry V1 ■ Soudržnost $\geq 0,3$ MPa ■ Třída reakce na oheň A2 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maximální zrnitost: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Capatect KD Putz, Reibputz (omítka zrna na zrna)</td> </tr> <tr> <td>zrnitost: K15 (1,5 mm)</td> </tr> <tr> <td>K20 (2 mm)</td> </tr> </table> 	Capatect KD Putz, Reibputz (omítka zrna na zrna)	zrnitost: K15 (1,5 mm)	K20 (2 mm)
Capatect KD Putz, Reibputz (omítka zrna na zrna)				
zrnitost: K15 (1,5 mm)				
K20 (2 mm)				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pojivová báze: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Capatect KD Putz, Rillenputz (strukturnovaná omítka)</td> </tr> <tr> <td>zrnitost: R20 (2 mm)</td> </tr> </table> 	Capatect KD Putz, Rillenputz (strukturnovaná omítka)	zrnitost: R20 (2 mm)	
Capatect KD Putz, Rillenputz (strukturnovaná omítka)				
zrnitost: R20 (2 mm)				
	Disperze akrylátových pryskyřic.			



Zpracování

Vhodné podkladové materiály Úprava podkladového materiálu	<p>Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících látek a suché.</p> <p>Minerální podklady, vápenocementové a cementové omítky skupiny P II a P III:</p> <p>Nové omítky nechte 2 - 4 týdny vyschnout bez nátěru. Staré omítky dobře očistěte. Dodatečně omítnutá místa musí být dostatečně zatvrdlá a vyschlá. Na omítky, které uvolňují písek, naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Beton:</p> <p>Okartáčujte a zbavte prachu, odstraňte znečištění od odbedňovacího oleje, tuků a vosků omytím fluátovou pěnou nebo proudem páry. Dutinky (lunkry), vydrolená a vadná místa opravte vhodným tmelem. Na zvětralý těžký beton naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Nátěry vápennými, cementovými a minerálními barvami:</p> <p>Mechanicky odstraňte a zbavte prachu. Naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Nosné nátěry:</p> <p>Očistěte. Lesklé vrstvy zdrsňte.</p> <p>Nenosné nátěry:</p> <p>Odstraňte mechanicky nebo chemickým přípravkem podle předpisu výrobce. Plochy po chemickém odstranění nechte jeden den vyschnout a opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Pevně držící křídující nátěry:</p> <p>Očistěte. Naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF.</p> <p>Plochy, napadené mechy a řasami:</p> <p>Mechanicky odstraňte, napusťte dosyta přípravkem Capatop a nechte důkladně vyschnout.</p> <p>Dřevovláknité cementové desky:</p> <p>Očistěte, proved'te základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB ze všech stran (řezné hrany dvakrát).</p> <p>Sádrové desky, sádrové stavební prvky, sádrokartonové a sádrové dřevovláknité desky, sádrové a hotové omítky:</p> <p>Zbavte prachu. Případnou slinutou vrstvou je nutno obrousit a plochu očištěnou od prachu natřít základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund LF.</p> <p>Dřevovláknité, tvrzené dřevovláknité desky, dřevotřískové a překližkové desky:</p> <p>Desky, které jsou vhodné na venkovní plochy, natírejte přípravkem Disboxid 481 Uniprimer případně několikrát až do úplného odstranění nasákavosti.</p>
Příprava materiálu	<p>Materiál před použitím promíchejte. Je-li třeba, řed'te max. 1 % čisté vody do požadované konzistence na zpracování.</p>
Postup nanášení	<p>Capatect KD Putz, Reibputz:</p> <p>Nanášejte kletovacím hladítkem z nerez oceli, urovnejte do tloušťky zrnitosti a ještě v mokřém stavu rozetřete do rovnoměrné struktury plastovým hladítkem.</p> <p>Capatect KD Putz, Rillenputz:</p> <p>nanášejte kletovacím hladítkem z nerez oceli, urovnejte do tloušťky zrnitosti a ještě v mokřém stavu vytvořte požadovanou kruhovou, vodorovnou nebo svislou strukturu plastovým hladítkem.</p>
Postup nanášení jednotlivých vrstev	<p>Základní nátěr: Přípravek Capatect Putzgrund, ředěný max. 5 % vody, přibližně ve stejném barevném odstínu omítky.</p> <p>Krycí vrstva: Omítka Capatect KD Putz v požadované zrnitosti.</p>
Spotřeba	<p><i>Capatect KD Putz, Reibputz K15:</i> cca 2,5 kg/m²</p> <p><i>Capatect KD Putz, Reibputz K20:</i> cca 3,0 kg/m²</p> <p><i>Capatect KD Putz, Rillenputz R20:</i> cca 2,6 kg/m²</p>
Podmínky při zpracování	<p>Spotřeba závisí na povaze podkladu a metodě zpracování. (Směrné hodnoty bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.)</p> <p>Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání nesmí poklesnout pod +5° C a překročit +30 °C. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!</p>

Vysychání / doba vysychání	Technologická přestávka mezi základním nátěrem a omítkou cca 12 hodin. Schnutí finální vrstvy při +20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu minimálně 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.
Čistění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
Upozornění	<p>Všeobecné instrukce ke zpracování:</p> <p>Vlivem použití přírodních písků může dojít k nepatrným odchylkám barevných odstínů. Proto na souvislé plochy zpracovávají jen materiály se stejným výrobním číslem nebo vzájemně smíchejte materiály s různým výrobním číslem. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, nanášejte celou plochu najednou, dokud je omítka mokrá. Omítky nejsou vhodné na vodorovné plochy, vystavené působení vody.</p> <p>Pamatujte, prosím, na to, že vlivem rozdílů v nasákavosti, druhu a struktury podkladu i samotné omítky, vlivem okolí, světelnými poměry, jakož i malým kolísáním vlastností vstupních surovin může dojít k malým odchylkám v barevném odstínu, nebo tvorbě vlasových trhlinek nebo kráterků (jako po bodnutí jehlou). Z těchto důvodů může být nutný egalizační nátěr barvou Carbosol nebo Amphisilan. Nároky nebo reklamace barevné odchylky vzniklé z výše uvedených důvodů nemohou být uznány.</p> <p>Aby se zabránilo poškození nezaschlé omítky deštěm, doporučujeme fasádu zakrýt vhodnými plachtami. Za silného větru nebo slunečního svitu doporučujeme fasádu chránit zakrytím vhodnými plachtami nebo sítěmi.</p> <p>Okolí omítaných ploch, zejména sklo, keramiku, obklady a kovové plochy pečlivě zakryjte. Případná znečištění okamžitě omyjte vodou. Nečekejte, až skvrny zaschnou.</p> <p>Před zpracováním ověřte správnost barevného odstínu. Dodatečné reklamace nebudou uznány.</p>

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů. Kód odpadu 08 01 12.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 Fax: +420 315 745 080 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz