

Meldorfer lepicí tmel

Lepicí tmel na obkladové pásky Meldorfer



Popis výrobku

Účel použití	Hotový tmel k přímému zpracování na lepení obkladových pásek Meldorfer i na spárování. Použití: <ul style="list-style-type: none"> ■ na kombinovaný tepelně izolační systém Capatect ■ na dekorativní obklady vnitřních i vnějších stěn
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ chování při požáru „obtížně zápalný“ ■ vysoká počáteční přílnavost ■ k přímému zpracování ■ vysoce difuzní pro vodní páry ■ pigmentovaný ■ odolný proti povětrnostním vlivům a vodoodpudivý ■ elegantní a snadné zpracování ■ extrémně nízké prnutí, velmi dobré chování při deformaci ■ bez obsahu cementu
Materiálová báze	Syntetická pryskyřice s minerálními plnivými.
Balení / velikosti nádob	Vědro 25 kg
Barevné odstíny	<ul style="list-style-type: none"> ■ cementová šedá ■ písková bílá ■ zvláštní barevné odstíny na vyžádání
Skladování	V chladném, ale nemrazivém prostředí.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzistence: Pastovitá ■ Kapilární pohlcování vody: <math>< 0,12 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})</math>

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Základní vrstva ETICS z těchto tmelů: <ul style="list-style-type: none"> ■ tmel Capatect 190 ■ tmel Capatect 186M a podklady z těchto materiálů:
-----------------------------	--



Úprava podkladového materiálu	<ul style="list-style-type: none"> ■ omítky vápenocementové a cementové ■ beton ■ nosné staré minerální omítky a nátěry ■ sádkartonové desky nebo sádrové omítky ve vnitřních prostorech <p>Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpuzujících látek. Nové jádrové omítky nechte minimálně 2 - 4 týdny vytvrdnout.</p> <p>Při použití v rámci kombinovaného tepelně izolačního systému Capatect musí být armovací vrstva zatvrdlá a suchá.</p>
Postup nanášení	<p>Základní nátěr</p> <p>Capatect Putzgrund.</p> <p>Vizte informaci o obkladových páscích Meldorfer.</p>
Spotřeba	<p>2,5 - 3,0 kg/m²</p> <p>Přesnou spotřebu v závislosti na daném objektu je třeba stanovit na zkušební ploše.</p>
Podmínky při zpracování	<p>Během zpracování a ve fázi vysychání nesmí teplota okolního vzduchu a podkladu poklesnout pod +5°C. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za silného větru, mlhy nebo za vysoké vlhkosti vzduchu.</p> <p>Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte lešení plachtami.</p>
Vysychání / doba vysychání	<p>Vlivem použití přírodních přísad může docházet k nepatrným rozdílům barevného odstínu. Proto dejte pozor na stejná výrobní čísla nebo předem smíchejte potřebné množství materiálu.</p> <p>Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude lepicí malta vyschlá na povrchu za 24 hodin. Za 2 - 3 dny bude proschlá. Za nižší teploty a za vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje.</p>
Čistění náradí	<p>Okamžitě po použití vodou.</p>

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	<p>Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto při jeho používání dodržujte běžná hygienická pravidla.</p> <p>Uchovávejte mimo dosah dětí. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.</p>
Likvidace	<p>K recyklaci předávejte jenom zcela vyprázdněné obaly.</p> <p>Zbytky výrobku likvidujte jako jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Kód odpadu 08 01 12.</p>
Servisní středisko pro zákazníky	<p>Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 Fax: +420 315 745 080 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz</p>

Technická informace · vydání: srpen 2019

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou • Tel.: +420 315 745 094 • Fax: +420 315 745 080 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz