

Stucco Decor Di Luce

Nová stěrková hmota pro vysoce lesklé atraktivní povrchy



Popis výrobku

Účel použití	Stěrková hmota na disperzní bázi pro vytváření vysoce lesklých povrchů v interiéru.
Vlastnosti	ředitelná vodou bez obsahu rozpouštědel polotransparentní vysoce lesklá bez dodatečných vrstev hospodárné a jisté zpracování tónovatelná na ColorExpress zařízení dobře čistitelná vysoce difúzní vysoce sorpční
Materiálová báze	akrylátová disperze
Balení / velikosti nádob	2,5 a 5 l
Barevné odstíny	Základní odstín bělavý, polotransparentní. Lze tónovat technologií ColorExpress v široké škále barevných odstínů.
Stupeň lesku	Podle způsobu zpracování lesklý až vysoce lesklý
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	s_d cca 0,06 m ■ Hustota: 1,45 g/cm ³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být čistý, suchý, bez uvolňujících se součástí a bez barevných kontrastů.
Úprava podkladového materiálu	Základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund. Podle potřeby 1 – 2 vrstvy tmelu Caparol Accord Spachtel celoplošně nanesené. Po vyschnutí se vrstva přebrousí. Ke sjednocení a snížení nasákavosti se provede základní nátěr Caparol penetrace pod disperzní barvy.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej rozmíchat.
Postup nanášení	K nanášení doporučujeme používat stěrku z nerezové oceli. Stěrku je třeba před prvním použitím lehce zamokra přebrousit jemným brusným papírem o zrnitosti 400 – 600 (hrany). Stucco Decor di Luce se nanese celoplošně v co možná nejnižší vrstvě.



Souvislou plochu je třeba nanést najednou a napojovat do mokrého materiálu.

Po zaschnutí se srazí vzniklé hrany.

Druhá vrstva se nanáší stejným způsobem, jako vrstva první.

Při tom se začíná vytvářet požadovaný lesk povrchu.

Po krátkém zaschnutí se povrch vyhladí naplocho položenou stěrkou s malým tlakem.

Tím vznikne typický hladký povrch.

Doporučení

Povrch ošetřený stěrkovou technikou Stucco Decor di Luce vyniká optickou hloubkou a jemnou hrou světla a stínů spolu se změnou osvětlení a pozorovacích podmínek. Optickou hloubku a lesk je možné ovlivnit další vrstvou materiálu. Dodatečné leštění jinými prostředky se nedoporučuje.

Uvedený postup nanášení je jenom doporučení, materiál lze zpracovávat i jinými způsoby a tím mu dodat jinou tvář – například:

- Benátský štuk
- Technika mramorování
- A mnohé další

Základní nátěr:

Caparol-Haftgrund

Pomocná vrstva:

Caparol Akkord Spachtel.
Penetrace pod disperzní barvy

Konečný nátěr:

2 - 3 vrstvy Stucco Decor di Luce.

Spotřeba

Cca 160 – 180 ml/ m2 pro dva pracovní kroky. Skutečnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Minimální teplota (podklad, materiál, vzduch) 5°C.

Vysychání / doba vysychání

Při 20° C a 65% vlhkosti po 30 – 60 minutách suché na povrchu. Plné proschnutí za 1 – 2 dny. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se tyto časy prodlužují.

Čištění nářadí

Ihned po použití čistou vodou.

Upozornění

Doporučení k čištění a údržbě

Navzdory vysoké sorpční schopnosti lze Stucco Decor di Luce velice dobře čistit. I znečištění kávou, čajem, kečupem, etc. lze vodou a měkkým hadrem odstranit prakticky beze zbytku. Usazeniny vodního kamene odstraňte vhodným čistícím prostředkem. Čištění provádějte opatrně. Případná poškození povrchu lze odstranit vyleštěním nebo další vrstvou materiálu.

Snášlivost s jinými nátěrovými látkami:

Aby bylo možné získat zvláštní vlastnosti Stucco Decor di Luce, nesmí se materiál míchat s jinými nátěrovými hmotami.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace.

Určeno pro průmyslové zpracování.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/b): 100 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 40 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Směs akrylátových a vinylacetátových polymerů, minerální plniva, voda, glykoléter, glykol, esteralkohol, aditiva, konzervační prostředky

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:

Tel.: +420 224 324 123

Fax: +420 315 745 080

E-Mail: info@caparol.cz

www.caparol.cz