

# Capatect KD Buntsteinputz

Fasádní dekorativní omítka na bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky



## Popis výrobku

Účel použití	Na dekorativní úpravy fasádních podezdívek, sloupů, předsálí, ostění oken a dveří.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ odolná proti poškrábání a nárazům</li> <li>■ stálost na světle</li> <li>■ odolná proti povětrnostním vlivům</li> <li>■ nepropustnost při nárazovém dešti</li> <li>■ vysoce elastická</li> <li>■ propustnost pro vodní páry a CO<sub>2</sub></li> <li>■ malá náchylnost ke znečištění</li> </ul>
Balení / velikosti nádob	Vědro 25 kg.
Barevné odstíny	11 standardních odstínů.
Skladování	V chladu, ale ne na mrazu. Skladovací stabilita v originálních obalech 12 měsíců od data výroby.
Technická data	<p>Prodyšnost pro vodní páry V2</p> <p>Permeabilita vody v kapalné fázi W3</p> <p>Soudržnost ≥ 0,3 MPa</p> <p>Hustota 1,8 kg/dm<sup>3</sup></p> <p>■ Pojivová báze: Čistý akrylát.</p>

## Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Vizte účel použití. V oblasti podezdívek se omítka Capatect KD Buntsteinputz smí nanášet jen na cementové omítky nebo na základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Basic Line a Top Line.
Úprava podkladového materiálu	Podklad musí být rovný, čistý, nosný, suchý a zbavený nečistot a odpuzujících látek. Nové jádrové omítky nechte minimálně 3 až 4 týdny vytvrdnout. Při použití v rámci tepelně izolačních systémů Capatect musí být armovací vrstva vytvrzená a suchá.
Příprava materiálu	Omítka Capatect KD Buntsteinputz je připravena k přímému zpracování a pouze se krátce rozmíchá. Za teplého počasí je možné provést úpravu konzistence přídavkem malého množství vody.
Postup nanášení	Omítku Capatect KD Buntsteinputz nanášejte hladítkem z nerez oceli celoplošně a urovnejte na tloušťku zrnitosti.



Postup nanášení jednotlivých vrstev	Bezprostředně poté omítku rovnoměrně uhladíte hladítkem z nerez oceli. Výběr náradí ovlivňuje drsnost profilu povrchu, proto pracujte při vytváření struktury vždy se stejným nástrojem.
Spotřeba	Omítky Capatect KD Buntsteinputz vyžaduje vždy základní nátěr. Z tohoto důvodu se nanáší přípravek Capatect Putzgrund přibližně v barevném odstínu omítky Capatect KD Buntsteinputz, nejlépe válečkem. Základní nátěr musí být suchý. Přestávka mezi základním nátěrem a omítkou cca 12 hodin.
Podmínky při zpracování	Uvedené hodnoty spotřeby jednotlivých výrobků vycházejí ze zkušeností a nejsou pro nás závazné. Skutečná spotřeba závisí na mnoha faktorech, přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen pomocí zkušební plochy. Nanášení za teploty pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno. Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami.
Vysychání / doba vysychání	Při +20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude omítky Capatect KD Buntsteinputz vyschlá na povrchu za 24 hodin. Za 2 až 3 dny bude proschlá a schopná zatížení. Omítky vysychá fyzikálně, tzn. vytvářením filmu na disperzi a odpařováním vody. Zvláště v chladném ročním období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dojde k prodloužení doby vysychání.
Čistění náradí	Ihned po použití vodou.

## Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemických látkách a směsích. Přesto při práci dodržujte běžná hygienická opatření. Uchovejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.
Prosím pozor (stav v době tisku)	<b>Určeno jen k průmyslovému zpracování!</b> Za účelem docílení rovnoměrného povrchu je třeba, aby sousedící plochy omíтал vždy stejný řemeslník, aby se zabránilo odchýlkám ve struktuře vlivem individuálního „rukopisu“. Aby se zabránilo vytvoření znatelných napojení ve styku ploch, je nutno zapojit dostatečný počet pracovníků na každém patře lešení a práci provádět plynulým nanášením do mokré vrstvy. Vždy omítejte celé plochy nebo části fasády najednou, bez přerušení. Vlivem použití přírodních přísad může docházet k nepatrným výkyvům barevného odstínu. Proto používejte na sousedící plochy pouze materiál se stejnými výrobními čísly (číslu várek), nebo smíchejte dohromady materiál různých výrobních čísel.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

### Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.