

Capalac Profi HG

Vysoce lesklý barevný email



Popis výrobku

Úvod	Vysoce lesklý barevný email na bázi alkydové pryskyřice modifikované silikonovou pryskyřicí bez obsahu aromatických uhlovodíků do vnějších i vnitřních prostorů.
Účel použití	Na kvalitní lesklé barevné krycí nátěry na rozměrově dřevěné konstrukční součásti, kovy a tvrzené PVC do vnějších i vnitřních prostorů i na nátěry teplovodních topných radiátorů s výjimkou odstínů bílé.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ rozpouštědlo bez obsahu aromátů ■ velmi dobrá stabilita barvy a lesku ■ vysoký lesk ■ vysoký stupeň elasticity ■ dlouhá doba zpracování ■ velmi dobrá trvanlivost ■ velmi dobrá krycí schopnost, vysoká schopnost pokrytí hran ■ vysoká odolnost proti úderům a nárazům ■ lze elegantně a snadno zpracovávat ■ rychlé vysychání ■ vynikající rozlévací schopnost ■ odolný vůči běžným domácím čisticím prostředkům a krátkodobě vůči slabým kyselinám a luhům
Materiálová báze	Kombinace alkydové a silikonové pryskyřice, s obsahem rozpouštědla, bez obsahu aromátů
Balení / velikosti nádob	1, 2,5 L
Barevné odstíny	Bílý Širokou škálu barevných odstínů lze tónovat systémem ColorExpress (Capalac). Poznámka: U světlých a bílých barevných odstínů může vlivem povětrnosti nebo chemických látek (např. výpary čisticích prostředků, nátěrových hmot nebo lepidel, desinfekční prostředky, organická barviva) docházet k zažloutnutí odstínu. To je typické pro daný materiál a není to projevem vady.
Stupeň lesku	vysoce lesklý
Skladování	V chladném prostředí. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca 0,09 - 1,1 g/cm³ podle barevného odstínu



Zpracování

Vhodné podkladové materiály
Úprava podkladového materiálu

Příprava materiálu
Postup nanášení

Dřevo, opatřené základním nátěrem a lakované, kovy a tvrzené PVC. Podklad musí být čistý, nosný, suchý a zbavený odpuzujících částic. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 %.

Dřevěné konstrukční součásti: Povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako například pryskyřice a smolníky. Ostré hrany zabruste.

Železo, ocel: Železo a ocel upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (otryskání) nebo ST 3 (strojní očištění) podle normy DIN EN ISO 12 944-4. Opatřete vhodným protikorozním základním nátěrem.

Zinek, tvrzené PVC: Omyjte amoniakálním smáčedlem a obruste brusným rounem. Opatřete vhodným základním nátěrem.

Hliník, měď: Očistěte nitroředidlem nebo kyselinou fosforečnou a brusným rounem. Opatřete vhodným základním nátěrem.

Staré nátěry: Staré nátěry obruste nebo očistěte louhem. Nenosné staré nátěry odstraňte. Opatřete vhodným základním nátěrem.

Před použitím materiál dobře promíchejte.

Instrukce k nanášení nástřikem:

	průměr trysky	tlak	ředění	Zahřátí materiálu
Aircoat - TempSpray	0,09 - 0,11 palce	180 - 200 bar	neředit	35° C

Postup nanášení:

podklad	použití	příprava podkladu	impregnace	základní nátěr	pomocný nátěr	konečný nátěr
dřevo, dřevěné materiály	vnitřní prostory	broušení	---	Capalac AllGrund	příp. Capalac Profi HG	
dřevěné konstrukční součásti	vnější prostory		CapaWood Primer	Capalac AllGrund	Capalac Profi HG	
železo, ocel	vnitřní prostory	odrezení / očištění	---	2x Capalac AllGrund	příp. Capalac Profi HG.	
zinek	vnější prostory	odrezení / očištění	---	Disbon 481 EP-Uniprimer nebo 2x Capalac AllGrund	Capalac Profi HG	
	vnitřní prostory		---	Disbon 481 EP-Uniprimer nebo 2x Capalac AllGrund	příp. Capalac Profi HG	
	vnější prostory		---	Capalac AllGrund	Capalac Profi HG	Capalac Profi HG
hliník, měď	vnitřní prostory		---	Capalac AllGrund	příp. Capalac Profi HG	
	vnější prostory		---	Capalac AllGrund	Capalac Profi HG	
tvrzené PVC	vnitřní / vnější prostory		--- 1)	Capalac AllGrund 1)	příp. Capalac Profi HG	
staré nosné nátěry	vnitřní / vnější prostory	broušení / očištění louhem	---	Capalac AllGrund do 100° C	příp. Capalac Profi HG	
nenatřené radiátory	vnitřní prostory	odrezení / očištění	---	Disbon 481 EP-Uniprimer	Capalac 2) Profi HG	2)
natřené radiátory z výroby	vnitřní prostory	obroušení			Capalac 2) Profi HG	2)

- 1) Poškozená místa na starých nátěrech ošetřete podle daného druhu podkladu.
- 2) Na topné radiátory nepoužívejte odstíny bílé. Nebezpečí žloutnutí!

Upozornění: U práškových nátěrů, polévaných povrchů a jiných kritických podkladů je nutno bezpodmínečně předem provést zkušební nátěr a vyzkoušet přilnavost.

Lak Capalac Profi HG lze nanášet natíráním, válečkem nebo stříkáním.

Spotřeba

Hodnoty spotřeby jsou orientační hodnoty, které se mohou lišit podle daného podkladu a jeho povahy. Přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen předběžnými zkušebními nátěry.

	natírání	nanášení válečkem	Nástřík (Aircoat)
spotřeba ml/m² na jeden nátěr	100 - 120	90 - 110	130

Podmínky při zpracování
Vysychání / doba vysychání

Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu min. 5 °C

Doba vysychání (teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %)

	nelepivý pro prach	nelepivý na omak	schopný přetírání	schopný přestříkání
po uplynutí počtu hodin	4	8 - 10	24	8 - 16

Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čistění náradí

Po použití lakovým benzínem, případně terpentýnovou náhražkou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Instrukce v případě nebezpečí a bezpečnostní doporučení (platnost v době vydání):

Hořlavý. Opakovaný kontakt může způsobit křehnutí a popraskání pokožky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na dostatečně větraném místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ohně – nekuřte. Nevdechujte výpary a aerosol. Zabraňte zasažení očí nebo potřísnění pokožky. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody nebo do půdy. V případě nedostatečného větrání noste ochranný dýchací přístroj. Používejte jen v dostatečně větraných prostorech. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo tuto etiketu.

Obsahuje butanonoxim - může vyvolávat alergické reakce.

VbF(vyhláška o hořlavých kapalinách): neuvádí se

Podrobnější údaje: viz bezpečnostní list.

Kód výrobku barvy a laky: M-LL 01

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Nádoby se zbytky látky odevzdávejte na sběrná místa, vyhrazená pro staré laky.

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:

Tel.: +420 224 324 123

E-Mail: info@caparol.cz

www.caparol.cz