

CarboSol Grund

Základní nátěrová hmota. Neobsahuje rozpouštědla. Je téměř bez zápachu.



Popis výrobku

Účel použití	Speciální základní nátěrová hmota pro vodoodpudivou úpravu a vyrovnání nasákavosti rozdílně nebo silně nasákavých ploch v interiéru a exteriéru. Je určena pro fasádní výrobky CarboSol a jiné silikonové výrobky.
Materiálová báze	Silikonakrylová báze
Balení / velikosti nádob	12 kg
Barevné odstíny	Mléčně modrá Po vyschnutí je bezbarvá.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem. Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy fasád i stěn interiéru.
Postup nanášení	Airless: úhel 20° - 50° tryska 0,015" tlak 60 bar
Ředění	CarboSol Grund neředíte!
Postup nanášení jednotlivých vrstev	Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept je nutno dodržet následující podmínky. Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Očištěnou plochu napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr neředěným přípravkem CarboSol Grund a následně aplikujte fasádní barvu CarboSol. Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů.
Spotřeba	Cca 0,1 – 0,15 kg/m ² dle nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu je třeba vyzkoušet na zkušební ploše.
Podmínky při zpracování	Minimální teplota při zpracování: Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C. Neaplikujte materiál na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Neaplikujte při nebezpečí nočních mrazíků.
Vysychání / doba vysychání	Při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti je nátěr na povrchu suchý po 6 – 8 hodinách a lze jej přetírat. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.



Nářadí	Lze aplikovat stříkáním, štětcem
Čistění nářadí	Nářadí ihned po použití očistěte vodou.
Upozornění	Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Nehodí se na nátěr lakovaných ploch, PVC a dřeva.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Spalovna zvláštních odpadů nebo sběrný zvláštních odpadů. Nevyhazujte do domovního odpadu. Zamezte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Prohlášení o obsažených látkách	Carbosol Grund obsahuje směs 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.