

Extra

Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel



Popis výrobku

Účel použití	Extra je vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel vhodná na veškeré běžné plochy stěn a stropů ve vnitřních prostorech u novostaveb i v restaurátorském sektoru.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ ředitelná vodou ■ při aplikaci s minimálním zápachem ■ bez organických rozpouštědel ■ prodyšná pro vodní páry ■ šetrná pro životní prostředí ■ snadné zpracování ■ s vysokou krycí schopností ■ s vynikající přilnavostí
Materiálová báze	Disperze syntetické pryskyřice
Balení / velikosti nádob	2 kg, 7 kg, 12,5 kg a 25 kg
Barevné odstíny	Bílá jako skladové zboží Lze tónovat v systému Colorexpress. Při tónování doporučujeme celé tónované množství navzájem promíchat, aby se zabránilo nepravidelnostem v barevném odstínu.
Stupeň lesku	matná
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem. Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oděr za mokra: Třída 3 dle ČSN EN 13 300 ■ Kontrastní poměr: Třída 1 při spotřebě 3,3 m²/kg ■ Hustota: cca 1,54 g/cm³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy stěn interiéru.
Úprava podkladového materiálu	Povrch musí být čistý, pevný, suchý, Vápenocementové a cementové omítky: Pevné normálně nasákové omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na hrubé porézní nasákové omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund, nebo Grundier koncentrat LF Sádrové omítky: Základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund, Grundier koncentrat LF nebo HaftGrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrstvou předem obruste a očistěte od prachu.



Sádrové desky:

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund, Grundier koncentrat nebo HaftGrund EG.

Sádrokartonové desky:

Výstupky na povrchu tmelu obruste. Provedte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund, Grundier koncentrat nebo Haftgrund EG.

Beton:

Odstaňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobeton:

Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund

Nosné nátěry:

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Použijte základní nátěr přípravkem HaftGrund EG.

Nenosné nátěry:

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

Nátěry křehkými barvami:

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:

Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety:

Odstaňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí, oleje nebo tuku:

Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund. Na silně znečištěných plochách proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck.

Malá defektní místa:

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40°-50°

tryska: 0,017"

stříkáč tlak: 120-150 barů

Ředění

Extra je připravena k přímému použití. Neředí se. V případě potřeby lze ředit max. do 5 % pitnou vodou. Při použití báze 3 **neředte!**

Spotřeba

Cca 0,3 kg/m² na dva nátěry na hladkém podkladu.

Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5o C.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20°C a 65 % vzdušné vlhkosti lze přetírat další vrstvu cca po 4 – 6 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12).

Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02). Nevylévejte do kanalizace.

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách
Servisní středisko pro zákazníky

Akrylátová disperze, oxid titaničitý, křemičitanová a vápenná plniva, voda, aditiva

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz