

# Capacryl Haftprimer

Akrylový základní nátěr s výtečnou přídržností do vnějších i vnitřních prostorů.



## Popis výrobku

### Účel použití

Vhodné pro základní nátěry zlepšující přílnavost na veškeré staré podkladové nátěry, laky, dřevo, zinek, tvrdé PVC, hliník, měď a mnoho dalších kritických povrchů před následným nátěrem akrylovými laky nebo laky na bázi alkydových pryskyřic (na zinkové podklady nepoužívejte barvy na bázi alkydových pryskyřic). Pro použití v exteriéru i interiéru.

### Vlastnosti

- vynikající přílnavost
- ředitelný vodou
- rychleschnoucí
- lze dobře brousit
- difúzní
- ekologický
- minimální zápach
- vhodný pro nátěry dětského nábytku a hraček podle EN 71-3

### Materiálová báze

Akrylová disperze

### Balení / velikosti nádob

750 ml, 2,5 l a 10 l

### Barevné odstíny

Bílý, červenohnědý, rezedově zelený,  
pastelové odstíny lze tónovat pomocí systému ColorExpress.

### Stupeň lesku

matný

### Skladování

Uchovávejte prosím na chladném místě a udržujte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem.

### Technická data

- Hustota: cca 1,5 g/cm<sup>3</sup>

Vhodnost podle  
technické informace č. 606  
definice oblastí použití

| interiér 1 | interiér 2 | interiér 3 | exteriér 1 | exteriér 2 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| +          | +          | +          | +          | +          |

(-) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné

## Zpracování

### Vhodné podkladové materiály

Vhodné na dřevo, dřevěné materiály, zinek, hliník, měď, tvrzené PVC a stabilní staré nátěry. Nelze použít na eloxovaný hliník. Povrch musí být čistý, stabilní, suchý a zbavený separačních látek. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 % u tvarově stálých dřevěných dílů a 15 % u omezeně tvarově stálých a nestálých dřevěných dílů.



# TECHNICKÁ INFORMACE

Úprava podkladového materiálu

**Dřevěné konstrukční součásti:** Povrch dřeva obracejte ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako například pryskyřice a smolníky. Ostré hrany zabruste.

**Zinek, tvrzené PVC:** Omyjte čpavkovou vodou a obracejte brusným roumem.

**Hliník, měď:** Očistěte nitroředidlem nebo kyselinou fosforečnou a brusným roumem.

**Staré nátěry:** Staré nátěry obracejte nebo očistěte louhem. Nenosné staré nátěry odstraňte.

Příprava materiálu

Materiál před použitím důkladně promíchejte

Ředění

Před použitím dobře promíchejte. V případě potřeby ředte max. 5 % pitné vody. Vždy nejdříve aplikujte bez ředění a teprve po provedení testovacího nátěru, pokud je třeba, zvažte případné ředění.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Capacryl Haftprimer lze nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.

## Doporučení pro aplikaci nástřikem:

|                | Ø trysky        | pracovní tlak | tlak vzduchu | ředění        |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Airless        | 0,008 – 0,011"  | 180 – 200 bar | -            | max. 5 % vody |
| Airmix/Aircoat | 0,011 – 0,013 " | 150 bar       | 2 – 3 bar    | max. 5 % vody |
| Nízkotlaké     | 1,8 – 2,2 mm    | -             | cca 0,5 bar  | max. 5 % vody |
| Vysokotlaké    | 2,0 – 2,5 mm    | -             | 2 – 3 bar    | max. 5 % vody |

Spotřeba

cca 0,10 - 0,13 l/m<sup>2</sup> na jeden nátěr.

Hodnoty spotřeby jsou orientační hodnoty, které se mohou lišit podle daného podkladu a jeho povahy. Přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen předběžnými zkušebními nátěry.

Podmínky při zpracování

- Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: minimálně 8 °C (optimální rozsah: 10 až 25 °C)
- Relativní vlhkost: ≤ 70 %

Vysychání / doba vysychání

Za teploty 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je zaschlý proti prachu po 1 – 2 hodinách, nelepivý na omak po 10 – 12 hodinách, schopný přetírání akrylovými emalí po 12 – 16 hodinách, schopný přetírání alkydovými emalí po 48 hodinách.

Doba schnutí se prodlužuje při nižších teplotách, vyšší vlhkosti a velkých tloušťkách vrstev.

Čistění nářadí

Nářadí po použití očistěte vodou a saponátovým čističem. Doporučuje se použít nitrilové rukavice.

## Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení  
(stav v době tisku)

Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pro řemeslné/komerční/průmyslové aplikace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2 a ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí důkladně větrejte. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Při styku s očima nebo pokožkou ihned důkladně vymýt, resp. omýt vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, povrchové, podzemní vody a půdy. Nástroje ihned po použití očistěte mýdlovou vodou. K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Evropský limit pro obsah látek VOC (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 80 g/l VOC (organické těkavé látky). Deklarace obsažených látek podle směrnice 01 VdL (Svaz německých výrobců barev a laků): polyakrylátová pryskyřice, uhličitán vápenatý, oxid titaničitý, křemičitany, minerální pigmenty/ plniva, voda, glykoly, glykoléter, aditiva, konzervační prostředek. Skladování: V chladu, ale dostatečně nad bodem mrazu.

Likvidace

Likvidace: Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých barev/laků, zaschlé zbytky materiálu likvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální či domovní odpad. Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Mezní hodnota EU pro obsah látek  
VOC (těkavých organických  
sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:  
Tel.: +420 224 324 123  
E-Mail: info@caparol.cz  
www.caparol.cz

## Technická informace · vydání: dubna 2025

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. · Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 · Internet: www.caparol.cz · E-Mail: info@caparol.cz