

Malerit

Malířská barva vysoké kvality



Popis výrobku

Účel použití	Barva vrcholové třídy na nové a renovační nátěry do veškerých vnitřních prostorů. Lze použít i v obytných místnostech a pracovních prostorech pro vysoce citlivé osoby, protože při zpracování i při vysychání se neuvolňuje zápach.
Vlastnosti	Barva Malerit E.L.F. se dá snadno a rychle zpracovávat, kryje většinou po jednom nátěru a vysychá velmi rychle tak, že vymalované místnosti můžeme bez dlouhého čekání používat nebo zařizovat. <ul style="list-style-type: none"> ■ ředitelná vodou, ekologická s minimálním zápachem ■ bez obsahu zakalujících látek ■ sněhobílá ■ difúzní ■ vysoká krycí schopnost ■ dobrá plnicí schopnost, snadno se zpracovává
Balení / velikosti nádob	10 L, 2,5 L a 1,25 L
Barevné odstíny	Malerit lze v systému ColorExpress strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.
Stupeň lesku	Matná
Skladování	Chraňte před mrazem.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oděr za mokra: třída 2 dle ČSN EN 13 300 ■ Kontrastní poměr: krycí schopnost třídy 1 při 140 ml/m² ■ Maximální zrnitost: jemná (100 µm) ■ Hustota: hustota cca 1,5 g/cm³ ■ Propustnost vodních par (hodnota sd): hodnota sd 0,1 m

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy stěn a stropů v interieru.
Úprava podkladového materiálu	Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché. Omítky vápenocementové a vápenné: Pevné normálně nasákové omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na hrubé porézní nasákové omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund, nebo Grundier konzentrat LF.



Sádrové omítky:

Základní nátěr přípravkem HaftGrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrstvou obruste, očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Sádrové desky:

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Na silně zhutněné hladké desky použijte základní nátěr na zlepšení přilnavosti přípravkem Haftgrund EG.

Sádrokartonové desky:

Výstupky na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem Dupa-Putz Festiger. Opatřete základním nátěrem přípravkem Haftgrund EG nebo přípravkem Grundier konzentrat LF. U desek, které obsahují vodorozpuštěné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.

Beton:

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol Rapidgrund.

Pórobeton:

Základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo :

Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry:

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsňte. Použijte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Nenosné nátěry:

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte.

Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Na hrubé porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Grundier konzentrat LF. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry křehkými barvami:

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nezatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:

Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety:

Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadené plísní:

Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (např. okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatop a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu.

Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku:

Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuku, a nechte dostatečně vyschnout.

Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

Na silně znečištěné plochy proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck.

Dřevo a dřevěné materiály:

Natřete vodorozpuštěnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Malá defektní místa:

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Příprava materiálu

Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej dobře rozmíchat.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40°-50°

tryska: 0,017"

stříkáč tlak: 120-130 barů

Ředění

Barva Malerit je připravena k použití. V případě potřeby ředte maximálně 5% vody. Na kontrastních, silně nebo rozdílně nasákových plochách je nutno provést předchozí základní nátěr, ředěný maximálně 5% vody. Při použití báze 3 **neředte!**

Spotřeba	Cca 140 ml/m ² na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.
Nářadí	váleček, štětka, airless
Čistění nářadí	Ihned po použití umyjte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	<p>Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.</p> <p>Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.</p> <p>PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pozor! Při postříku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.</p> <p>Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)</p>
Likvidace	<p>Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdňené nádoby.</p> <p>Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).</p> <p>Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).</p>
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Prohlášení o obsažených látkách	Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, uhličitán vápenatý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, konzervační prostředky.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz