

# Capadur Parkettlack

Hedvábně matný  
Jednosložkový transparentní lak na parkety, dřevěné a  
lakované plochy v interiéru.



## Popis výrobku

Účel použití	Na transparentní finální nátěry normálně až silně namáhaných dřevěných a korkových podlah v obytných místnostech. Vhodný i na ostatní dřevěné plochy, korkové podlahové krytiny, parketové desky natřené laky nebo lazurami.
Vlastnosti	vodorozpustný jednosložkový snáší značné namáhání dostatečná plnicí schopnost rychlé vysychání vysoce elastický odolný proti běžným čisticím prostředkům pro domácnost umožňuje zpracování beze stop napojení jednotlivých tahů i na velkých plochách vhodný pro nátěr dětského nábytku a hraček podle EN 71-3
Materiálová báze	jednosložkový polyuretan vodorozpustný
Balení / velikosti nádob	750 ml a 2,5 l
Barevné odstíny	Transparentní Lak má v tekutém stavu a při zpracování mléčný vzhled, po vyschnutí je ale téměř bezbarvý (na bílých podkladech je viditelné mírné nažloutlé vlastní zbarvení).
Stupeň lesku	Hedvábně matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hustota: cca 1 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Obsah pevných částic: cca 30 hmotnostních %</li> </ul>

## Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Dřevěné podlahy, parkety, podlahové desky OSB, schodiště a jiné dřevěné povrchy, korkové podlahové krytiny, parketové desky a plochy natřené laky nebo lazurami. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený odpuzujících látek. Lak nepoužívejte na vodorozpustná mořidla. Na plochách, které jsou už natřené, proveďte bezpodmínečně zkušební nátěr a zkontrolujte přilnavost. <u>Poznámka:</u> Na podlahách pod kancelářskými židlemi s kolečky se doporučuje použít navíc ochrannou podlahovou rohož z důvodu vysokého bodového zatížení!
Úprava podkladového materiálu	Plochy, které je nutno natřít, důkladně obruste a očistěte. Staré laky na parketách obruste beze zbytku. Povrch, natřený laky a lazurami, obruste např. brusným roumem.



Příprava materiálu	Lak Capadur ParkettLack před použitím rozmíchejte.
Postup nanášení	Lak nanášejte rovnoměrně štětcem, natěračskou štětkou nebo válečkem.
Ředění	Pro základní nátěr zřed'te podle potřeby maximálně 20 % pitné vody.
Postup nanášení jednotlivých vrstev	Na neošetřené dřevěné podklady nanášejte 2 - 3 nátěry podle nasákavosti. Na podlahové desky OSB nanášejte 3 - 4 nátěry. Na parketové desky a na lakované plochy naneste jeden finální nátěr.
Spotřeba	Cca 100 - 150 ml/m <sup>2</sup> na jeden nátěr podle struktury povrchu a nasákavosti podkladu.
Podmínky při zpracování	Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 12°C.
Vysychání / doba vysychání	Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude lak schopný broušení a přetírání cca za 12 hodin a schopný zatížení cca za 24 - 36 hodin. První čištění vodou s neagresivním čisticím prostředkem a pokládání kobereců lze provést až po uplynutí jednoho týdne.
Čištění náradí	Okamžitě po použití vodou.
Upozornění	Lak Capadur ParkettLack čistěte vlasovým smetáčkem nebo vysavačem. Nečistoty otírejte vlhkým hadrem. Do vody na čištění lze přidávat běžné domácí čisticí prostředky na podlahy. Přitom je nutno dodržovat doporučení k používání od výrobce čisticího prostředku. Nepoužívejte mechanické prostředky na drhnutí a rozpouštědla. Do míst, která jsou zvlášť vystavena nečistotám, např. na chodbách a u domovních dveří, položte rohože na zachycování nečistot.  Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami a u pojízdných židlí používejte měkká kolečka - ideální by bylo používat pod kancelářské židle ochrannou rohož

## Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Podrobnější údaje naleznete v bezpečnostním listě.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (kod 08 01 11). Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 140 g/l VOC.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

### Technická informace · vydání: května 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.