

Arte Twin Basic

Efektivní stěrková technologie pro použití v interieru



Popis výrobku

| | |
|--------------------------|---|
| Účel použití | <p>ArteTwin je velmi atraktivní, vícebarevná technologie stěrkování pro přirozeně elegantní povrchy stěn v interieru. Technologie ArteTwin je založena na speciálně vyvinutých složkách, které lze individuálně kombinovat. Díky variabilnímu použití materiálů a různých pracovních postupů mohou vzniknout povrchy s konzervativním, ale i s velmi efektním vzhledem.</p> <p>Zvláštnost: Pomocí speciálně vyvinutého hladítka se při prvním kroku nanášejí minimálně dva materiály (technika Twin).</p> <p>ArteTwin Basic a ArteTwin Effect obsahují světle pigmentované částičky, které se nesměšují s ostatními barevnými pigmenty a vytvářejí netradiční vzhled. Při zpracování se částičky dostanou na povrch a vznikají přirozené struktury, které jsou pro tuto technologii typické. Stěrka Capadecor ArteTwin je patentově chráněna (č.: EP 024253452).</p> |
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ na bázi vody ■ připravená k použití ■ šetrná k životnímu prostředí, s mírným zápachem ■ bez obsahu rozpouštědel ■ tónovatelná pomocí technologie ColorExpress ■ čistitelná |
| Materiálová báze | Akrylátová disperze |
| Balení / velikosti nádob | 5 L |
| Barevné odstíny | <p>Bílý krycí s bílými částičkami plus škála asi 120 odstínů ze systému Caparol 3D, které lze natónovat pomocí technologie ColorExpress.</p> <p>Pokyny pro práci s barvami: Poměry jednotlivých materiálů i samotné materiály lze obměňovat v závislosti na požadovaném vzhledu a výtvarném řešení.</p> <p>Příklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/3 bílé stěrky ArteTwin Basic s 1/3 tónované stěrky ArteTwin Basic. - 2/3 tónované stěrky ArteTwin Basic s 1/3 tónované stěrky ArteTwin Basic. - 2/3 bílé nebo tónované stěrky ArteTwin Basic s 1/3 zlaté nebo stříbrné stěrky ArteTwin Effect. <p>Nemají-li upravené povrchy působit neklidným dojmem, je třeba volit základní barevné odstíny tón v tónu nebo se shodnou světlostí. Reprezentativní příklady jsou uvedeny v kolekci ArteTwin.</p> |
| Stupeň lesku | Tupě matný |
| Skladování | V chladu, avšak nad bodem mrazu. Načatá balení uchovávejte dobře uzavřená. |



Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být suché, zbavené nečistot a nepevných substancí. Kromě toho by měly být rovné a mít rovnoměrnou strukturu.

Upozornění:

Drsné a nerovnoměrně strukturované podklady je nutno nejprve egalizovat jemným nebo středním tmelem Caparol Akkordspachtel.

Úprava podkladového materiálu

Vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

Pevné, normálně nasákové omítky nejprve ošetřete základním nátěrem pomocí Caparol-Haftgrund. Na nasákové omítky s mírně odprýskávajícími zrny použijte na základní nátěr Caparol penetraci pod disperzní barvy.

Na omítky, kde je odprýskávání zrn výraznější, použijte na základní nátěr Caparol-Tiefgrund TB.

Sádrové a vápenosádrové vrchní omítky:

Sádrové omítky se sintrovým povlakem obruste, zbavte prachu a opatřete základním nátěrem pomocí Caparol-Haftgrund.

Sádrové desky:

Zbruste hranky vzniklé zatmelením. Měkká a obroušená zasádrovaná místa zpevněte penetrací Caparol Penetrace pod disperzní barvy. Při vyšší nasákovosti podkladu proveďte penetraci pomocí Caparol-Tiefgrund TB. Na normálně nasákové plochy použijte jako penetraci Caparol-Haftgrund.

Sádrokartonové desky:

Zbruste hranky vzniklé zatmelením. Měkká a obroušená zasádrovaná místa zpevněte penetrací Caparol Penetrace pod disperzní barvy. Při vyšší nasákovosti podkladu proveďte penetraci pomocí Caparol-Tiefgrund TB. Na normálně nasákové plochy použijte jako penetraci Caparol-Haftgrund.

U desek obsahujících látky rozpustné ve vodě, které by mohly způsobit zabarvení povrchové úpravy, proveďte penetraci pomocí izolačního nátěru Caparol Filtergrund.

Beton:

Odstaňte případné zbytky odbedňovacích přípravků a substance, které křídují, nebo takové, ze kterých odprýskávají zrna. Při vysoké nasákovosti podkladu proveďte penetraci pomocí Caparol-Tiefgrund TB. Na normálně nasákové plochy použijte jako penetraci Caparol-Haftgrund.

Nosné povrchové úpravy:

Na matné, slabě nasákové povrchové úpravy naneste přímo podkladní nátěr. Lesklé povrchy a laky zdrsněte a proveďte základní nátěr pomocí Caparol-Haftgrund.

Nenosné povrchové úpravy:

Nenosné laky, disperzní barvy nebo syntetické omítky odstraňte. Na plochy, ze kterých odprýskávají zrna, které mají velké póry nebo jsou nasákové, proveďte penetraci Caparol Penetrace pod disperzní barvy. Nenosné nátěry z minerálních barev mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Proveďte penetraci pomocí Caparol-Tiefgrund TB.

Nátěry z křídových barev:

Nátěry smyjte až na podklad. Proveďte penetraci pomocí Caparol-Tiefgrund TB.

Dřevovláknité tapety, papírové reliéfní nebo ražené tapety, tapety, které dobře nedrží:

Tapety dokonale odstraňte. Smyjte lepidlo a zbytky podkladových papírových vrstev. Proveďte penetraci pomocí Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, průsaků z komína nebo s mastnými skvrnami:

Skvrny od nikotinu, průsaků z komína nebo mastné skvrny umyjte vodou s přísadou čisticích prostředků pro domácnost, které rozpouštějí tuky, a nechte dobře uschnout.

Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem. Proveďte základní izolační nátěr Caparol Filtergrund.

Dřevo a dřevěné materiály:

Proveďte základní nátěr pomocí Capacryl Holz-IsoGrund. Na desky opatřené z výroby povlakem z melaminové pryskyřice použijte základní nátěrovou hmotu pro zvýšení přilnavosti Capacryl základní nátěr.

Vadná místa:

Po odpovídající přípravě proveďte opravu tmelem Caparol-Akkordspachtel podle návodu a případně povrch ještě opatřete základním nátěrem.

Postup nanášení

Technologie stěrkování ArteTwin je založena na použití dvou materiálů při jedné pracovní operaci (technika Twin). Na speciální hladítko ArteTwin se vedle sebe umístí stěrka ArteTwin Basic ve dvou barvách nebo požadovaná kombinace stěrky ArteTwin Basic a zlaté nebo stříbrné stěrky ArteTwin Effect, které se poté nanášejí mírným tlakem na opracovávaný povrch formou skvrn. Stěrky nanesené formou skvrn se pak do sebe zapracují tak, aby se docílilo požadovaného vzhledu. Výsledkem je jedinečný vzhled ArteTwin. Tento pracovní krok lze po proschnutí první vrstvy zopakovat. Je-li požadován perleťový efekt, lze po proschnutí první vrstvy stěrky nanést zlatou nebo stříbrnou stěrku ArteTwin Effect po celé ploše nebo formou skvrn. U špatně přístupných míst, jako např. v koutech, je nutno použít vhodné nástroje (měkký štětec).

| | |
|---|--|
| <p>Postup nanášení jednotlivých vrstev</p> <p>Spotřeba</p> <p>Podmínky při zpracování</p> <p>Vysychání / doba vysychání</p> <p>Čistění nářadí</p> <p>Upozornění</p> | <p>Upozornění: V závislosti na množství naneseného materiálu a technice nanášení může vzniknout velmi zřetelná až nepatrně viditelná aplikační struktura. Dokonale hladkého povrchu nelze pomocí ArteTwin docílit. Pro dosažení hladkého povrchu nebo lepší čistitelnosti lze na stěrku ArteTwin nanést lazuru Deco-Lasur. Lazura Deco-Lasur se v tomto případě nanáší neřaděná speciálním hladítkem ArteTwin.</p> <p>Podkladní nátěr: Po odpovídajícím základním nátěru (penetraci) naneste podkladní nátěr – použijte Indeko-plus nebo Caparol Penetraci pod omítku v bílé barvě. Zamezte vzniku stop po válečku.</p> <p>Upozornění: ArteTwin nenanášejte přímo na alkalické podkladní nátěry (např. silikátové barvy nebo omítky).</p> <p>Vrchní nátěr: Stěrky ArteTwin Basic a ArteTwin Effect jsou připraveny k přímému použití a nanášejí se speciálním hladítkem ArteTwin. V závislosti na požadovaném vzhledu lze materiály nanášet současně nebo je lze libovolně kombinovat a zapracovávat po proschnutí první vrstvy stěrky. Dodržujte prosím také pokyny týkající se designu.</p> <p>Základní vrstva stěrky ArteTwin Basic: cca 250 – 300 ml/m². Základní vrstva stěrky ve složení ArteTwin Basic a ArteTwin Effect: cca 250 – 300 ml/m² základního materiálu a cca 150 ml/m² hmoty s efekty. Krycí vrstva z materiálu ArteTwin Effect: cca 50 – 150 ml/m², podle aplikační techniky. Přesnou spotřebu je nutno zjistit zkušebním nátěrem přímo na místě.</p> <p>Nejnižší teplota pro aplikaci: Pro vzduch i podklad +5 °C</p> <p>Povrch je při +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % suchý za cca 6 hodin. Při vícevrstevném nanášení je nutno mezi jednotlivými pracovními kroky dodržet dobu schnutí až 12 hodin.</p> <p>Po použití vyčistěte nářadí vodou, příp. s přídavkem prostředku na mytí nádobí.</p> <p>Při použití penetrace Caparol-Tiefgrund TB uvnitř budov může být patrný typický zápach po rozpouštědle. Zajistěte proto dostatečné větrání.</p> |
|---|--|

Pokyny

| | |
|--|--|
| <p>Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)</p> | <p>Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace.</p> <p>Kód výrobku pro barvy a laky: M-DF01</p> |
| <p>Likvidace</p> | <p>Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).</p> <p>Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).</p> |
| <p>Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)</p> | <p>Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 50 g/l VOC.</p> |
| <p>Prohlášení o obsažených látkách</p> | <p>Akrylátová disperze, barevné pigmenty, minerální plniva, voda, pomocné filmotvorné látky, přísady, konzervační látky.</p> |
| <p>Servisní středisko pro zákazníky</p> | <p>Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz</p> |

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.