

Capadur DecorLasur KF

Zázračná lazura bez konzervantů s širokou paletou barevných odstínů



Popis výrobku

Účel použití

Vhodné pro barevné provedení a ochranu tvarově stálých dřevěných dílů (jako jsou okna a dveře v interiéru), omezeně tvarově stálých dřevěných dílů (jako jsou obkladové desky s perem a drážkou, okenice, brány, hrázděné konstrukce) a tvarově nestálých dřevěných dílů (jako jsou bednění, ploty, šindele, obklady balkonů, bednění, pergoly, včelí úly). Lze použít v interiéru i exteriéru pro prvotní i renovační nátěry. Pro tvarově stálé dřevěné díly v exteriéru doporučujeme použít Capadur F7-LangzeitLasur.

Bezbarvý odstín používejte pouze v interiéru, nemá UV ochranu.

Vlastnosti

- Bez konzervačních látek, bez rozpouštědel, bez změkčovadel
- Vhodné pro citlivé vnitřní prostory (atest na dětské hračky a nábytek dle ČSN EN 71-3)
- Antiblocking efekt (natřený povrch je odolný vůči slepení vlivem termoplasticity způsobené namáháním, tlakem nebo teplem)
- Vyšší UV ochrana
- Vysoká barevná stálost

Materiálová báze

Akrylátová disperze

Balení / velikosti nádob

700 ml, 2,5 l

Barevné odstíny

Tónování v systému ColorExpress. Základní báze je bezbarvá transparentní.

Některé odstíny jsou vhodné pro venkovní použití pouze v omezené míře.

Transparentní bázi používejte ve venkovním prostředí pouze jako základní nátěr pod tónovanou barevnou lazuru nebo jako vrchní nátěr na tmavou lazuru, jinak nelze zaručit dostatečnou UV ochranu. Nepoužívejte bezbarvou transparentní bázi ve venkovních prostorech vystavených povětrnostním vlivům.

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Stupeň lesku se může lišit v závislosti na povrchu dřeva.

Skladování

Skladujte prosím na chladném místě a udržujte nádobu pevně uzavřenou.

Technická data

- Hustota: cca 1,04 g/ml

Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	+	+	+
(-) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné				



Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Tvarově stálé dřevěné díly pro použití v interiéru a také částečně tvarově stálé a nestálé dřevěné díly pro vnitřní i venkovní použití.
Podklad musí být čistý, stabilní a bez separačních látek.
Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 % u tvarově stálých dřevěných dílů a 15 % u omezeně stálých a tvarově nestálých dřevěných dílů.
Je nutné dodržovat zásady konstrukční ochrany dřeva. Ty jsou předpokladem pro trvalou ochranu dřeva nátěrovými materiály. Za určitých podmínek mohou bílé tónované lazury vykazovat viditelné nažloutlé zabarvení v důsledku prostoupení obsažených dřevěných složek a přírodních pigmentů obsažených ve dřevě.

Modřín je pro nátěry dřeva vhodný pouze omezeně, smrkové a jedlové dřevo je vhodnější.
Tepleně ošetřené dřevo a podobné druhy dřeva nelze natírat přípravkem Capadur DecorLasur KF, vhodnou alternativou je Capadur Holz-Öl.

Úprava podkladového materiálu

Dřevěné povrchy musí být před natíráním očištěny od prachu, nečistot, pryskyřičných usazenin, mastnoty, olejů atd. Důkladně odstraňte brusný prach nebo uvolněné zbytky staré barvy. Zbytky silikonu způsobují problémy s přilnavostí.

Nové dřevěné povrchy: Hladké dřevěné povrchy obruste ve směru vláken dřeva, důkladně očištěte a odstraňte pryskyřice a pryskyřičné usazeniny. Ve venkovních prostorách jednou impregnujte základním impregnačním nátěrem CapaWood ExpressGrund.

Staré neošetřené dřevo: Šedé, zvětralé dřevěné povrchy obruste až na zdravé, nosné dřevo a důkladně očištěte. Ve venkovních prostorách jednou impregnujte základním impregnačním nátěrem CapaWood ExpressGrund.

Natřené dřevo: Při renovaci starých nátěrů je nutné zkontrolovat typ starého nátěru. Není vhodné pro nátěry starých barev na bázi rozpouštědel.

Všechny staré nestabilní nátěry, a to až po dřevo, kompletně odstraňte. Staré, pevně přilnavé nátěry obruste a očištěte a zkontrolujte jejich snášenlivost s Capadur DecorLasur KF.

Postup nanášení

Před použitím Capadur DecorLasur KF promíchejte. Capadur DecorLasur KF lze natírat nebo stříkat. Pro aplikaci nástřikem zředěte vodou. Ředění vodou může změnit vlastnosti produktu.

Návod při aplikaci nástřikem:

	Tryska	Pracovní tlak na výstupu	Tlak rozprašovače	Ředění
Airless	0,009 - 0,011 inch	160 - 180 bar		
Airmix/Aircoat	0,009 - 0,011 inch	160 - 180 bar	1 - 2,5 bar	max. 5 %
Nízkotlaké (HVLP)	1,3 - 1,8 mm (3-4)	0,5 - 1,0 bar		10 - 25 %
Vysokotlaké	1,5 mm	2 - 4 bar		10 - 25 %

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Podklad	Použití	Základní nátěr	Mezinátěr	Vrchní finální nátěr
Omezeně tvarově stálé a nestálé dřevěné díly	exteriér ¹⁾	CapaWood ExpressGrund	2x Capadur DecorLasur KF	Capadur DecorLasur KF
Tvarově stálé, omezeně tvarově stálé a nestálé dřevěné díly	interiér	Capadur DecorLasur KF	není nutný	Capadur DecorLasur KF

¹⁾ Pro optimální UV ochranu je nutné nanést alespoň 3 vrstvy

Spotřeba

Aplikace štětcem na hladké dřevěné povrchy:
cca 80 - 100 ml/m²

Aplikace štětcem na drsné dřevěné povrchy:
cca 200 - 250 ml/m²

Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a jeho stavu. Přesné hodnoty spotřeby lze určit pouze na základě předchozích zkušebních nátěrů.

Podmínky při zpracování

- Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: nejméně 5 °C (optimální rozsah: 10 až 25 °C)
- Relativní vlhkost vzduchu: ≤ 80 %

Vysychání / doba vysychání

Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti	suché proti prachu	přetíratelné	odolné proti dešti
Po uplynutí doby v hodinách	0,3 - 0,5	6 - 8	48

Čistění nářadí

Nářadí po použití očistěte vodou a čisticím prostředkem. Doporučuje se používat nitrilové rukavice.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při nástřiku používejte ochranu dýchacích cest - kombinovaný filtr A2/P2 a ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a sušení zajistěte důkladné větrání. Během používání přípravku je třeba se vyvarovat jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo kůže je ihned a důkladně vypláchněte vodou. Nedovolte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Nářadí ihned po použití očistěte mýdlem a vodou.

Likvidace

Recyklujte pouze prázdné obaly. Tekuté zbytky materiálu zlikvidujte ve sběrném místě pro staré barvy a laky, suché zbytky materiálu zlikvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální odpad či domovní odpad.

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

tohoto produktu (kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

BSW10

Prohlášení o obsažených látkách

Polyakrylátová pryskyřice, alkalické vodní sklo, alkydová pryskyřice, oxid titaničitý, voda, aditiva.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz