

Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura na okna a dveře



Popis výrobku

Účel použití

Rozpouštědlová silnovrstvá lazura vhodná pro barevné provedení a ochranu tvarově stálých dřevěných dílů (jako jsou okna a dveře) a omezeně tvarově stálých dřevěných dílů (obkladové palubky pero-drážka, okenice, vrata). Lze použít v exteriéru a v interiéru na malých plochách.

Pro velkoplošné nátěry v interiéru doporučujeme Capadur DecorLasur KF (vzhledem k typickému vývoji zápachu lazur z alkydové pryskyřice).

Vlastnosti

- Ideální pro renovaci oken a dveří
- Nízké nároky na údržbu díky dlouhým intervalům údržby
- Vysoká barevná stálost a UV ochrana díky transparentním pigmentům oxidu železa
- Bez biocidů
- Neodkapává

Materiálová báze

Alkydová pryskyřice

Balení / velikosti nádob

0,7 l, 2,5 l

Barevné odstíny

Tónování v systému ColorExpress.

Doporučení:

„bezbarvou transparentní bázi“ v exteriéru nepoužívejte v prostorách vystavených povětrnostním vlivům, nebo používejte pouze jako základní nátěr pod barevnou lazuru nebo jako vrchní nátěr na lazuru tmavé barvy, jinak nelze zaručit dostatečnou UV ochranu.

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Stupeň lesku se může lišit v závislosti na povrchu dřeva.

Skladování

Skladujte prosím na chladném místě, dostatečně nad bodem mrazu a udržujte nádobu těsně uzavřenou.

Technická data

- Hustota: cca 0,90 g/cm³

Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
○	○	○	+	+
(-) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné				



	Popis oblasti použití	Příklady
Interiér 1	Vytápěné interiéry s převážně stálými teplotami a klimatickými podmínkami typickými pro obytné prostory	Byty, školy, kanceláře, prodejní prostory, hotelové pokoje, pečovatelská a zdravotnická zařízení
Interiér 2	Vnitřní prostory s občasné zvýšenou vlhkostí bez pravidelné kondenzace na povrchu	Podzemní parkoviště, soukromé koupelny a místnosti podobného využití, provozní a technické místnosti, sklady a dílny, neobydlené sklepní místnosti
Interiér 3	Uzavřené, nevytápěné, větrané interiéry i vytápěné interiéry s trvale zvýšenou vlhkostí a občasným vystavením stříkající vodě. Povrchy stěn a stropů, jejichž povrchová teplota dočasně klesne pod rosný bod.	Velké kuchyně, umývárny, výrobní haly, ve kterých vzniká velké množství vodní páry, povrchy stěn a stropů krytých bazénů bez trvalé stříkající vody, chladírny
Exteriér 1	Venkovní povrchy bez přímých povětrnostních vlivů, kde nelze vyloučit občasnou kondenzaci a namáhání mrazem a táním	Balkonové podhledy, lodžie, stropní plochy otevřených garáží, stěnové a stropní plochy podchodů, kryté a chráněné vstupní prostory
Exteriér 2	Venkovní plochy vystavené přímému vlivu povětrnostních vlivů	Běžné fasády budov, stěny a další venkovní povrchy vhodné k nátěru

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Tvarově stálé a částečně tvarově stálé dřevěné díly. Podklad musí být čistý, stabilní a bez separačních látek. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 % u tvarově stálých dřevěných dílů a 15 % u částečně tvarově stálých dřevěných dílů. Je nutné dodržovat zásady konstrukční ochrany dřeva. Ty jsou předpokladem pro trvalou ochranu dřeva nátěrovými materiály.

Úprava podkladového materiálu

Dřevěné povrchy musí být před natíráním očištěny od prachu, nečistot, pryskyřičných usazenin, mastnoty, olejů atd. Důkladně odstraňte brusný prach nebo uvolněné zbytky staré barvy a případně zbytky silikonu.

Nové dřevěné komponenty:

Hladké dřevěné povrchy obruste ve směru vláken dřeva, důkladně očistěte a odstraňte všechny unikající dřevěné látky, jako např. odstraňte pryskyřice a pryskyřičné usazeniny. Pro venkovní použití použijte předem základní impregnaci na dřevo Capalac Holz-Imprägniergrund.

Surové dřevo ve venkovním prostředí by mělo být natřeno bezprostředně před vystavením povětrnostním vlivům (UV záření, srážky, vítr). Jinak lze očekávat sníženou přilnavost barvy v důsledku tvorby separační vrstvy. Stupeň problémů s touto separační vrstvou nelze určit pomocí standardních testů na místě.

Staré neošetřené dřevo:

Šedé, zvětralé dřevěné povrchy obruste až na zdravé, nosné dřevo a důkladně očistěte. Pro venkovní použití použijte předem základní impregnační nátěr na dřevo Capalac Holz-Imprägniergrund.

Renovace lakovaného dřeva / oken a dveří:

Odstraňte všechny nestabilní staré nátěry až na dřevo. Pro venkovní použití použijte předem základní impregnační nátěr na dřevo Capalac Holz-Imprägniergrund..

Obruste a očistěte staré pevné nátěry a zkontrolujte jejich kompatibilitu s lazurou Capadur F7-LangzeitLasur.

Postup nanášení

Aplikujte minimálně dvakrát neředitý přípravek. Pro údržbové nátěry naneste alespoň jednu nebo dvě vrstvy Capadur F7-LangzeitLasur.

Aplikace nástřikem pouze v uzavřených systémech s odsávacím zařízením.

Produkt má tixotropní konzistenci. Tixotropní efekt se zhoršuje v důsledku míchání. Po několika hodinách klidu se tixotropie obnoví.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Podklad	Použití	Základní nátěr	Mezinátěr a vrchní finální nátěr
Tvarově stálé dřevěné díly	exteriér	Capalac Holz- Imprägniergrund	2x Capadur F7-LangzeitLasur
Omezeně tvarově stálé dřevěné díly	exteriér	Capalac Holz- Imprägniergrund	2x Capadur F7-LangzeitLasur
	interiér	Capadur F7- LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

Použití netónované bezbarvé transparentní báze není vhodné.

Spotřeba

Aplikace štětcem na hladké dřevěné povrchy:

cca 80 – 100 ml/m²

Aplikace štětcem na drsné dřevěné povrchy:

cca 100 – 120 ml/m²

Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a jeho stavu. Přesné hodnoty spotřeby lze určit pouze na základě předchozích zkušebních nátěrů.

Podmínky při zpracování

- Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: nejméně 5 °C (optimální rozsah: 10 až 25 °C)
- Relativní vlhkost: ≤ 80 %

Vysychání / doba vysychání

Při 23 °C a 55% relativní vlhkosti	přetíratelné	odolné proti dešti
po uplynutí doby v hodinách	10 - 12	24

Savost dřevěného podkladu ovlivňuje zasychání a stupeň lesku. U některých dřevin (např. dub) může čas schnutí trvat déle.

Čistění nářadí

Nářadí po použití očistěte syntetickým ředidlem nebo univerzálním ředidlem.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Může způsobit alergické kožní reakce. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte vdechování mlhy nebo výparů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Před opětovným nošením svlékněte kontaminovaný oděv a vyperte ho. Obsah/obal zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: Reakční směs bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebakátu, maleinanhidridu

Likvidace

Tekuté zbytky materiálu zlikvidujte ve sběrném místě pro staré barvy/laky, suché zbytky materiálu zlikvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální odpad či domovní odpad.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

tohoto produktu (kat. A/e): max. 400 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 380 g/l.

Kód Gis

BSL40

Prohlášení o obsažených látkách

Alkydová pryskyřice, silikáty, alifatické sloučeniny, esteralkohol, glykoly, voda, glykoethery, přísady.

Podrobnější údaje

viz bezpečnostní list

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2025

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz