

Capadur Silverstyle

Vodou ředitelná lazura s mimořádným metalickým efektem



Popis výrobku

Účel použití	Efektivní lazura s kovovým leskem pro kvalitní a decentní nátěry dřevěných ploch. Použití v exteriéru i interiéru na rozměrově stálých dílech jako okna nebo dveře, na omezeně rozměrově stálých i rozměrově nestálých dílech. Není vhodný na dřevo v trvalém kontaktu s půdou nebo vodou.
Vlastnosti	ušlechtilý efekt díky pigmentům s obsahem hliníku díky pigmentům výtečná ochrana proti UV záření vysoká ochrana proti vlhkosti u rozměrově stálých dílů výborná difúze pro vodní páry snadno obnovitelná tenkovrstvá lazura ředitelná vodou nestékavá konzistence
Materiálová báze	Kombinace alkydové a akrylátové pryskyřice.
Balení / velikosti nádob	0,75 a 5 l
Barevné odstíny	Neptun, Earth, Stardust, Moon, Deep Space. Pomocí technologie ColorExpress lze připravit mnoho odstínů podle kolekce 3D, DB a metalických odstínů RAL. Veškeré barevné odstíny lze libovolně míchat mezi sebou. Barevný odstín a lesk mohou být ovlivněny podkladním dřevem, počtem vrstev a nanášeným množstvím.
Stupeň lesku	Hedvábně matný.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Technická data	■ Hustota: cca 1 g/cm ³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13% u rozměrově stálých dílů, a 15% u omezeně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dílů. Dodržujte pravidla pro konstrukční ochranu dřeva, jsou předpokladem pro dlouhodobou ochranu dřeva nátěrem. Doporučení pro údržbu natřených dřevěných částí“
Úprava podkladového materiálu	Dlouhodobé odolnosti vlivům povětrnosti lze dosáhnout pouze pravidelnou a odbornou údržbou. Nové dřevěné konstrukční součásti Hladký povrch dřevěných součástí obruste ve směru vláken, dokladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund.



	<p>Staré neošetřené dřevo Zašedlý zvětralý povrch dřeva obruste až na zdravé a nosné dřevo a důkladně očistěte. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund.</p> <p>Natřené dřevo Nenosné staré nátěry odstraňte úplně až na dřevo. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund.</p> <p>Nosné staré nátěry obruste a očistěte. Případné plísně a řasy dobře omyjte a ošetřete přípravkem Capatox. Opatřete základním nátěrem Capacryl základní nátěr v renovačním odstínu (Palazzo 205 podle vzorníku 3D). Potom naneste dva nátěry Capadur Silverstyle v požadovaném odstínu (fládrovací technikou).</p>
Příprava materiálu	Před použitím dobře promíchejte.
Postup nanášení	Nátěr nanášejte štětcem nebo válečkem minimálně 2 x neřaděný na všechny strany součástí.
Ředění	Neřed'te!
Tloušťka vrstvy	Minimální nanášené množství: 200 g/m ² (specifická hmotnost cca 1 g/ml).
Spotřeba	70 - 100 ml/m ² na jeden nátěr. Drsnost podkladu a vlhkost dřeva ovlivňuje spotřebu.
Podmínky při zpracování	Nezpracovávejte při teplotě podkladu, materiálu a okolního vzduchu nižší než +8 °C. Přípravek používejte neřaděný a nemíchejte ho s jinými produkty.
Vysychání / doba vysychání	Směrné hodnoty pro 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu: Nátěr je nelepivý na omak za 2 hodiny. Druhý nátěr provádějte po zaschnutí minimálně za 4 hodiny. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo malá výměna vzduchu např. vlivem skladování těsně u sebe prodlužují vysychání.
Čistění náradí	Náradí čistěte okamžitě po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 60 g/l VOC.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.