

Capatect Putzgrund 605

Speciální pigmentovaný základní nátěr s křemenným pískem pro vnitřní i vnější použití.



Popis výrobku

Účel použití	Pigmentovaný disperzní základní nátěr s křemenným pískem připravený k použití na podkladech s nízkou nebo normální nasákavostí. Přílnavý základní nátěr používaný mezi minerálními materiály a materiály na vodní bázi, tzn. je určen pro nanášení disperzní omítky na minerální tmel stejně jako pro nanášení minerální omítky či tmelu na disperzní materiály.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ šetrný k životnímu prostředí, ředitelný vodou ■ snadná aplikace ■ dobrá přídržnost k podkladům s nízkou nasákavostí ■ vyrovnává nasákavost pokladu ■ dobrá přílnavost k následným minerálním či disperzním vrstvám
Materiálová báze	Disperze akrylátových kopolymerů, pigmenty, minerální plniva, voda, aditiva.
Balení / velikosti nádob	25 kg
Barevné odstíny	Bílá. Tónovaná pomocí systému ColorExpress. Vzhledem k přítomnosti přírodních aditiv se mohou vyskytnout malé rozdíly v odstínech. Nejedná se však o vadu výrobku. Z tohoto důvodu by měly být na souvislých plochách použity pouze materiály se stejným číslem šarže. Materiály s různými čísly šarží je třeba před zahájením práce smíchat.
Stupeň lesku	Matný
Skladování	Na chladném, suchém, místě chráněném před přímým slunečním světlem. Chraňte před mrazem. Doba použitelnosti v neporušeném balení: minimálně 2 roky od data výroby.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	<ul style="list-style-type: none"> minerální podklady vápenocementové omítky sádrové omítky a tmely vápenopískové cihly keramické cihly beton staré nátěry s dobrou pevností disperzní omítky disperzní barvy sádkartonové desky
Úprava podkladového materiálu	Podklad musí být pevný, čistý, nosný a bez látek, které by mohly zamezit přílnavosti.



- 2 -

Omítky, tmely:

Omítky na bázi vápna a cementu: na pevné omítky s normální nasákavostí naneste bez předešlého nátěru. Vysoce nasákové porézni omítky předem ošetřete vhodným penetračním nátěrem.

Sádrové omítky a sádrokartonové desky:

před nanesením Capatect Putzgrund 605 zatmelte spáry, nerovnosti na omítkách a tmelech obruste, odstraňte a naneste vhodný penetrační nátěr.

Beton:

Povrch před nanesením očistěte, v případě že se na něm vyskytují látky, které by mohly zamezit dobré přilnavosti či sypké nebo drolící se látky.

Keramika či neomítnuté zdivo:

Nanesete Capatect Putzgrund 605 bez předešlé úpravy povrchu.

Podklady s vadami:

Podklad opravte vhodnou maltou.

Vrstvy laku, emailu a disperzní barvy s dobrou nosností:

Matné podklady s nízkou savostí ošetřete bez předešlých úprav. Lesklé povrchy, vrstvy laku a emailu je třeba zdrsnit.

Nátěry s nedostatečnou nosností:

Důkladně odstraňte vrstvy laků, emailů a disperzních penetračních nátěrů, omítky na bázi syntetických pryskyřic, lepidla a odlupující se tapety se špatnou nosností. Použijte vhodný penetrační prostředek pro základní nátěr.

Příprava materiálu

Před použitím promíchejte.

Postup nanášení

Nanášejte štětcem či válečkem.

Spotřeba

cca 200 g / m²

Přesnou spotřebu určete na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Během nanášení a vysychání nesmí být teplota podkladu a okolní teplota nižší než +5° C. S přípravkem nepracujte v případě silného větru, deště a na přímém slunečním světle.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % je možné povrch dále upravovat za 12 hodin. V případě nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se doba sušení úměrně zvyšuje.

Nářadí

fasádní váleček, štětec

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však při jeho používání dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Tekuté zbytky materiálu likvidujte jako Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 – kód odpadu 08 01 12.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l. Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:

Tel.: +420 224 324 123

E-Mail: info@caparol.cz

www.caparol.cz