

DecoLasur matná

Lazurovací barva na disperzní bázi do vnitřních prostor k přímému zpracování



Popis výrobku

Účel použití	Na dekorativní lazurovací nátěry do vnitřních prostor. Vhodná na hladké podklady, strukturální omítky i na omítky třídy P II, P III a na beton. Dále lze použít k dekorativní úpravě na hrubých vláknitých materiálech a skelné tkanině Capaver.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ vodoodpudivá ■ dostatečně difúzní ■ vysoká přilnavost ■ ředitelná vodou, ekologická s minimálním zápachem
Materiálová báze	akrylátová disperze podle normy DIN 55 945
Balení / velikosti nádob	5 l
Barevné odstíny	Transparentní. Lze tónovat pomocí systému ColorExpress. Tónovací barvy a pasty s organickými pigmenty jsou maximálně stálobarevné na světle a mají omezenou stabilitu vůči UV záření. Máte-li jakékoli pochybnosti o jejich použití, vyžádejte si naši radu. Instrukce k provádění nátěru: Nástěnné lazury jsou transparentní materiály, které dovolují, aby prosvítal barevný odstín a struktura podkladu, čímž dochází k ovlivnění účinků lazur. Z tohoto důvodu je nezbytné vyzkoušet vzhled na vzorových plochách. Kontrastní účinek bude vysoký, jestliže na světlém pomocném nátěru bude nanesený barevný odstín lazury tmavý.
Stupeň lesku	Matná
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	třída oděru za mokra 2 podle normy ČSN EN 13300 ■ Hustota: cca 1,1 g/cm ³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy stěn v interiéru, hladké i strukturované omítky, strukturované tapety.
Úprava podkladového materiálu	Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché. Způsob úpravy podkladu závisí na daném podkladu a jeho povaze. Proto je nutno dodržovat příslušné technické informace.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej dobře rozmíchat. Doplňkové materiály: Perlatec gold (zlatý) / Perlatec silber (stříbrný)



	<p>Pigmenty s perlovým leskem do vnitřních prostorů. Na dosažení atraktivního povrchu.</p> <p>Přidávané množství prostředku Perlatic na 5 l nádoby lesklé lazury Deco-Lasur:</p> <p>2% = 100 g Perlatic 3% = 150 g Perlatic 4% = 200 g Perlatic 5% = 250 g Perlatic 6% = 300 g Perlatic 7% = 350 g Perlatic</p>
Postup nanášení	<p>K provádění nátěrů matnou lazurou Deco-Lasur se hodí zapracované malířské štětce, tupovací štětce, přírodní houba nebo hadřík. Výběr závisí na požadované lazurovací technice.</p> <p>Pomocný nátěr: Caparol-Haftgrund, Capatect-Putzgrund, SeidenLatex nebo Amphibolin. Matné vnitřní disperzní barvy jsou z důvodu nasákavosti nevhodné (nebezpečí značení jednotlivých tahů štětce).</p> <p>Plochy, určené k nátěru lazurou, musí být po pomocném nátěru bez barevných rozdílů a rovnoměrně nasákavé.</p> <p>Konečný nátěr:</p> <p>1 - 3 nátěry lesklou lazurou Deco-Lasur, tónovanou pomocí systému ColorExpress. Za účelem namíchání konzistence ke zpracování se může matná lazura Deco-Lasur ředit maximálně 15% přípravku Caparol penetrace pod disperzní barvyředěného dle návodu nebo vody.</p> <p>V případě výběru materiálu Capaquarz jako podkladu pod lazuru dodržujte příslušné technické informace.</p> <p>Za účelem dosažení efektu perlového lesku je možné podle požadovaného stupně efektu přidávat 2 - 7% prostředku Perlatic gold (zlatý) nebo silver (stříbrný). Pigmenty s perlovým leskem Perlatic rovnoměrně rozmíchejte.</p>
Spotřeba	<p>Cca 80 - 100 ml/m² na jeden nátěr. Spotřeba se zvyšuje podle nasákavosti a struktury podkladu. U těchto údajů spotřeby se jedná o směrné hodnoty. Přesnou spotřebu je třeba zjistit zkušebním nátěrem přímo v objektu.</p>
Podmínky při zpracování	<p>Minimální teplota (podklad, materiál, vzduch) +5° C.</p>
Vysychání / doba vysychání	<p>V závislosti na lazurovací technice provádějte další nátěr do mokré vrstvy nebo dodržujte dobu vysychání až 12 hodin mezi jednotlivými nátěry. Za chladného a vlhkého počasí se doba vysychání příslušně prodlužuje.</p>
Čistění náradí	<p>Ihned po použití čistou vodou.</p>
Upozornění	<p>Pozor: Nepoužívejte na vodorovné plochy, kde může dojít ke kontaktu s vodou. Aby se zamezilo vytváření stop po válečku, je třeba základní nebo pomocný nátěr nanášet štětkou.</p> <p>Snášenlivost s jinými nátěrovými látkami: Aby bylo možné získat zvláštní vlastnosti matné lazury Deco-Lasur, nesmí se lazura míchat s jinými nátěrovými hmotami.</p>

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	<p>Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá ovinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování.</p>
Likvidace	<p>Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené podčíslem 08 01 11 (kod 08 0112). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).</p>
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	<p>Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.</p>
Prohlášení o obsažených látkách	<p>Polyakrylátová pryskyřice, voda, parafínové vosky, aditiva, konzervační prostředky.</p>
Servisní středisko pro zákazníky	<p>Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz</p>

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.