

Primacryl

Malířská vnitřní barva s výjimečnou bělostí



Popis výrobku

Účel použití

Primacryl je vnitřní malířská barva určená pro dobře kryjící a ekonomicky výhodné nátěry stěn a stropů v interiérech, které nejsou vystaveny většímu namáhání. **Primacryl** je zdravotně nezávadná barva, s minimem těkavých látek, bez rozpouštědel a změkčovadel.

Vlastnosti

- ředitelná vodou
- při aplikaci téměř bez zápachu
- bez organických rozpouštědel
- prodyšná pro vodní páry
- šetrná pro životní prostředí
- snadné zpracování

Materiálová báze

Akrylátová disperze

Balení / velikosti nádob

5, 10, 15 a 30 l

Barevné odstíny

Bílá
Tónování Colorexpress do světlých odstínů Při tónování doporučujeme celé tónované množství navzájem promíchat, aby se zabránilo nepravidelnostem v barevném odstínu.

Stupeň lesku

matná

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

Technická data

- Oděr za mokra: třída 4 dle ČSN EN 13 300
- Kontrastní poměr: třída 2 při vydatnosti 5,05 m²/l
- Hustota: cca 1,53 g/cm³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy stěn v interiéru.



TECHNICKÁ INFORMACE

Úprava podkladového materiálu

Vápenocementové a cementové omítky:

Pevné normálně nasákové omítky natírejte bez předchozího ošetření.

Na hrubé porézní nasákové omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Grundier Konzentrat LF nebo CapaSol RapidGrund.

Sádrové omítky:

Základní nátěr přípravkem Grundier Konzentrat LF. Sádrové omítky se slinutou vrstvou předem obruste a očistěte od prachu.

Sádrové desky:

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

Sádrokartonové desky:

Výstupky na povrchu tmelu obruste. Proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier koncentrat LF.

Beton:

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Nosné nátěry:

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Na lesklé povrchy a nátěry lakem použijte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

Nenosné nátěry:

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:

Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety:

Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Aplikujte 1 – 2 nátěry.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40° -50°

tryska: 0,017"

stříkácký tlak: 120-150 barů

Ředění

Primacryl je připraven k přímému použití, neředí se, v případě potřeby lze ředit max. do 5% (50ml = 76,5g /L) pitnou vodou.

Spotřeba

Cca 0,2 l/m² na dva nátěry na hladkém podkladu. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5°C.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20° C a 65% vzdušné vlhkosti lze přetírat další vrstvu cca po 1 hodině. Zcela zaschlá je cca po 2 – 3 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zamezte vdechování mlhy/ par. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Pro profesionální/průmyslové aplikace. Ošetřený výrobek, obsahuje biocidní přípravek. Konzervační prostředek v plechovce: MIT, BIT, CIT/MIT (3:1).

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02). Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Voda z praní se nesmí dostat do kanalizace/životního prostředí.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

TECHNICKÁ INFORMACE

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz



Technická informace · vydání: března 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. · Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 · Internet: www.caparol.cz · E-Mail: info@caparol.cz